

# 硅胶中间层热转印胶水

产品名称	硅胶中间层热转印胶水
公司名称	广州鑫厚化工科技有限公司
价格	500.00/千克
规格参数	品牌:鑫厚化学 型号:998 比例:1:1
公司地址	yetianbao@163.com
联系电话	86-02082175877 13528805001

## 产品详情

### 硅胶热转印操作方法

#### 一，材料

- 1, 硅胶，固化剂，色膏
- 2, 硅胶热转印涂层胶水
- 3, 热熔胶
- 4, 硅胶离型转印胶片
- 5, 跑台烘干机，烤箱

#### 二，操作步骤

- 1, 将硅胶和色膏按10:1调配均匀，然后在硅胶和色膏的质量总和中加10%固化剂，搅拌均匀。
- 2, 将硅胶网版印刷到硅胶离型胶片上。每印刷一次，烤至表干，直到想要的效果、厚度和颜色，最后烘烤干透。
- 3, 将硅胶热转印涂层胶水按1:1调配均匀，印刷在硅胶表面，一次两刀，等待5分钟后，烤至表干。再印一次两刀，等待5分钟后，烤至表干。
- 4, 将热熔胶用甲苯或二甲苯或环己酮稀释，印刷在转印胶水表面，印刷一次，烤至表干。再印刷一次，烘烤干透。

5, 取下胶片, 放入烤箱, 150度烘烤30分钟, 拿出冷却后即可转印。160度压烫10秒即可。冷却后即可撕下离型胶片。

### 三, 注意事项

硅胶和热转印中间胶水, 都是A, B单独密封。常温储存在3个月

### 四, 包装运输

硅胶: A胶为20kg/桶, B固化剂为1kg/瓶;

硅胶热转印涂层胶水: A, B都是10kg/桶。