

厂家直销自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	厂家直销自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	湖南湖湘防水材料工程有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌:湖湘 型号:自粘 厚度:1.2-3.0MM
公司地址	湖南省湘乡市东郊乡新村（湘乡市农业科学研究所院内）
联系电话	暂无

产品详情

产品说明

自粘聚合物改性沥青防水卷材是以聚酯纤维无纺布为胎基，以掺有增粘材料的聚合物改性沥青为浸涂材料，聚乙烯膜、细砂或隔离膜作为卷材表面隔离层，附可剥离的涂硅隔离膜或隔离纸作为防粘隔离材料制成的一种增强自粘防水卷材。产品执行GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》国家标准。

产品特点

1. 不动用明火，对环境无污染，属于环保型产品.
2. 聚酯胎抗拉强度高、延伸率较大，对基层伸缩和开裂变形适用能力强.
3. 以SBS改性沥青做涂覆材料，耐高低温性能好
4. 粘结性能好，卷材接缝自身粘接与卷材寿命同步.

适用范围

适用于工业与民用建筑地及非外漏屋面以及明挖法地铁、隧道以及水池、水渠等工程的防水防渗、防潮。

系统构成及选材要点

主体防水层自粘卷材

型，以PE膜或细砂覆面的卷材，，适用于一般及中档建筑的地下工程和没有刚性保护层的屋面做防水层。

型的低温柔性好，适用于寒冷地区，高档建筑和设有刚性保护层的屋面做防水层，屋面做防水层，单层使用时厚度不小于3mm，二道及二道以上设防时，每层厚度不应小于2mm.当采用铝箔面卷材做屋面防水层时，可直接外露;1.5mm厚的聚乙烯膜面与细砂面卷材仅用作辅助防水。

施工工艺流程

清理基层— 定位、弹线— 抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆— 揭掉卷材下表面的隔离膜— 节点加强处理— 铺贴防水卷材— 提浆、排气— 养护（48小时）— 搭接口密封— 质量验收

操作要点

- 1、基层清理、湿润：用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净，干燥的基面需预先洒水调湿，但不得残留积水。
- 2、抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆。
 - a、采用聚合物水泥基弹性防水涂料时，其厚度一般为2mm~3mm，与自粘卷材构成刚柔二道复合防水系统，铺抹涂料时应注意压实、抹平。在阴角处，应在基层处理时用以水泥砂浆抹成半径为50mm的圆角。抹聚合物水泥基弹性防水涂料宽度比卷材的长、短边各宽出卷材100mm-300mm，并确保聚合物水泥基弹性防水涂料的平整度。
 - b、采用1：3水泥砂浆时，其厚度一般为10mm~20mm（视基层平整情况而定），铺抹时应注意压实、抹平。在阴角部位，应以水泥砂浆分层抹成半径为50mm的圆角。抹水泥砂浆时，铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边各宽出300mm。
- 3.细部节点加强处理：在大面积卷材铺贴前，应对细部节点部位按规范要求加强处理。
- 5.防水层大面卷材铺贴

揭掉防水卷材下表面的隔离材料，将卷材平铺在聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接方式铺设（一般情况下，不宜采用对接方式）。搭接缝宽不小于60mm.

5.提浆、排气：用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面，排出卷材下面的空气，使卷材与聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆紧密粘。

6.养护：卷材铺贴完成后养护48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。

7、卷材搭接缝及密封处理：可采用自粘封口条压盖在对接部位。操作时，先将卷材搭接部位上表面的隔离膜（或硅油隔离纸）揭除，再粘贴自粘封口条。若搭接部被污染，需先清理干净。

包装、储存与运输

包装塑胶带成卷包装。

储存与运输避免日晒雨淋，注意通风。储存温度不应高于50℃，立放储存，高度不超过两层

运费说明：

- 1、运费会根据货物送达地区的不同以及所购商品数量的不同而发生改变；因此所有商品的运费仅为参考值，实际运费请和卖家具体确定，请在确认好运费后再拍下宝贝并付款。
- 2、由于本店所售产品中一部分为液体，不能通过航空运输，只能选择汽运方式，由于汽运需要中转，相对其它产品的运输时间较长，根据距离远近，货物到达时间一般为（3-7天）请各位买家注意。
- 3、付款后48小时内发货,由于本店产品重量悬殊较大，具体运费请联系卖家。买家如需指定物流公司，请提前跟卖家说明，超出的费用由买家自行承担。周六至周日全天只接单，周一发货。
- 4、买家验收时一定注意拆包仔细查看包装有无破损（如果有问题请及时和卖家沟通，验收完成后再确认签字。客户签字后物流公司和卖家不再承担货运责任。