

混凝土膨胀防水剂

产品名称	混凝土膨胀防水剂
公司名称	河北祿泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祿泰 型号:YT-203 产品:膨胀防水剂
公司地址	河北省衡水市饶阳县
联系电话	0318-7797222 18632854444

产品详情

一、适应范围

该产品在综合混凝土膨胀剂性能的基础上加以改进的新一代膨胀型防水剂。它不仅具膨胀剂的抗渗、抗裂等全部性能于一体，还同时具含碱量极低，掺量低，前后期膨胀稳定，收缩小、不降低砼的后期强度等优点，广泛适应于对减水、增强、泵送、调凝无要求的防水砼和补收缩砼使用本产品可取消外防水，并可适当延长伸缩缝距离。或实现无缝施工作业

- 二、主要性能
- 1、掺量：6-8%（胶凝材料总和，可等量替代水泥）
 - 2、7天水养限制膨胀率：0.030%
 - 3、抗渗标号：p8
 - 4、抗冻标号：d150
 - 5、抗压强度比：同配合比同坍落度下，与基准砼相同
 - 6、细度：10%（0.08方孔筛余）
 - 7、凝结时间：基本同于基准砼

8、粉状、不燃、无毒、含碱量极低，不含氯离子、对钢筋无锈蚀作用

三、注意事项

- 1、水泥宜选用标号不低于32.5号的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，单方砼胶凝材料台量不少于300kg
- 2、与水泥、砂、石料直接掺入搅拌，宜先干拌，后湿拌，搅拌时间较普通砼延长30-60秒
- 3、浇筑防水砼时应震捣密实，不漏震、不过震
- 4、砼浇筑完毕，应用草帘子或塑料薄膜覆盖，并浇水养护10-14天。对于砼暴露面特别是阳光和寒气袭面必须进行双层覆盖养护

5、采用无缝施工（加强带施工技术）时，应严格按照《无缝施工（也称加强带施工）技术的应用和 处理方法》施工

6、贮存时应防潮，在不受潮情况下，保质期二年以上，受潮结块后，须研磨成粉状检测合格方可使用