# 橡胶轮胎离型剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 橡胶轮胎离型剂 |
| 公司名称 | 东莞市晨晖润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:晨晖<br>型号:CH-105C |
| 公司地址 | 东莞市长安镇锦厦锦源路三坊 |
| 联系电话 | 86-076988039369 13416605829 |

# 产品详情

橡胶轮胎脱模剂

一、简 介:

ch-105c是一种持久、易用的乳液型气囊离型剂，专为轮胎硫化所用的丁基橡胶气囊而设计。为白色乳液，能够固化成透明光滑的涂层,

从而提供出众的润滑和离型性能。

二、技术指标：

外 观 .....乳白色液体

固含量.....35%

比重(25 ° c).....0.98

ph 值.....0.71

粘度(25 ° c).....1200-1900cps

三、优 点:

ch-105c不含苯类和氯化物溶剂，使用方便。可刷涂（擦拭）或喷涂在丁基橡胶气囊表面，经多次硫化离型后依然有效。可重复硫化的次数取决于使用效率、硫化时间、硫化温度、胎的结构和组成,以及气囊的设计、组成和状况。ch-105c已被证明能够提高生产率、改善轮胎的美观延长气囊寿命和降低成本。

四、使用方法: 新气囊应干净而无污染，否则会导致涂层结合不良并降低效果。将ch-105c轻轻喷在气囊表面注意确保暴露的表面都能覆盖。强烈推荐将预涂的气囊在150°C烘箱中加热30分钟烘烤涂层，以提高耐久性。如无烘烤条件，可将气囊放在硫化机上，利用硫化机的热量而使涂层固化,该涂层喷（刷）在生胎内侧并在硫化过程中转移到气囊表面而得到补充。这种方法非常有效和安全，因为在硫化机上往气囊表面喷涂是困难和危险的。连续操作中，需要定期重新处理气囊。处理频率取决于许多因素，需要在正常使用条件下测定。

五、贮运:

ch-105c系非危险品,储存于通风、阴凉、干燥0～40°C的环境中，ch-105c的标准有效期是从生产日期起12个月。

六、重要声明：

1、ch-105c产品说明书所含信息是基于我们现有的知识及良好的信用给出的。它仅是指示性资料、并无约束性，供客户参考使用。

2、东莞市晨晖经贸化工有限公司保证其所售产品与销售规格相符合。

3、ch-105c直接稀释使用。稀释浓度依据客户脱模的物体性质来调整。大批量使用前请先用小样试用，确定合适的浓度。

七、包 装:25kg/桶、30kg/桶、200kg/桶（可按客户要求定制）

产品型号：ch-105c

联系电话：13416605829吴小姐

qq：1544115637

公司网址：http://dgch98.1688.com