

# 海虹老人环氧厚浆漆457CE-HEMPEL涂料

产品名称	海虹老人环氧厚浆漆457CE-HEMPEL涂料
公司名称	阿赫佐工业防护涂料有限公司
价格	50.00/升
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区方德路310弄39号
联系电话	021-69580100 17749768756

## 产品详情

环氧厚浆漆457CE

基料：457C7

固化剂：957CE

概述：环氧厚浆漆457CE是一种双组份，高固体分的环氧厚浆漆，能形成坚硬的漆膜，具有良好的湿润性和低温固化性能。

用途：用于大气环境下作为新建筑物及其维护用的配套的中间期货底漆。

物理参数：

颜色/色号：红色/50630和灰色/11480 云铁灰/12430（含云铁颜料）

漆面：平光                      平光

体积固体含量：81 ± 1%              81 ± 1%

理论涂布率：4.12/升（以200微米干膜计）4.12/升（以200微米干膜计）

闪点：25 ° C                      25 ° C

比重：约1.6 ± 0.1公斤/升              1.8 ± 0.1公斤/升

指触干：3小时（20 ° C）              3小时（20 ° C）

完全固化：7天（20 ° C）              7天（20 ° C）

挥发性有机化合物：200克/升      201克/升

含量(V.O.C):

备注：

耐候性/使用温度：作为环氧涂料，本品在室外暴露容易粉化。温度升高时，更易对机械损伤和化学作用敏感。

厚度/稀释：根据使用目的和区域可以调整漆膜厚度，这将改变涂布率，干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为125-250微米。

重涂间隔：最大重涂间隔应参考涂层配套在使用期间表面所经受的定期浸泡，严重凝露及温度骤变，化学品影响或磨损等实际情况，其他情况下对于老人牌环氧产品没有最大重涂间隔。如果超过了最大重涂间隔，都需要拉毛表面以确保良好的层间附着力。施工再喷锌表面和硅酸锌表面：如果油漆温度高于20 °C，建议用“雾喷”的方法来喷涂本品，即：用稀释过的457CE在底材表面喷涂一道薄层，几分钟后再次喷涂第二道涂层使漆膜达到完整膜厚（膜厚参照硅酸锌表面涂层漆膜厚度的规定）。如果油漆温度低于20 °C，可能需要稀释最大至15%。

阿赫佐工业防护涂料（上海）有限公司

免费咨询热线：4001-085-080

24小时订购电话：177-4976-8756

联系人：顾先生

公司官网：[www.akhzo.com](http://www.akhzo.com)