

公路划线漆_反光防滑漆_海虹油漆_标线漆

产品名称	公路划线漆_反光防滑漆_海虹油漆_标线漆
公司名称	阿赫佐工业防护涂料（上海）有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:HEMPEL 型号:296CN 固含量:46%
公司地址	上海市
联系电话	021-61000000 13162823059

产品详情

海虹纯丙烯酸标线漆29680/1

中到高

温气候：29680

低到中温气候：29681

概述：海虹纯丙烯酸标线漆29680是采用特制高分子聚合物为基料配制成的快干型道路标线涂料。具有易于施工、快干，漆膜坚韧、颜色鲜明、可见度高、附着力良好、耐磨损、耐候性强、耐水耐碱等特点。本产品符合中华人名共和国交通部行业标准jt/t280-2004、公安部部颁标准ga/t298-2001和英国标准bs6044。

用途：在沥青或水混凝土路面上作标线之用，城镇及高速公路路面皆可。也可用作机场跑道，金属护栏，水泥隔离墩的标志漆。

物理参数:

颜色：白色/10000，黄色/2001c

体积固体含量：约48%

重量固体含量：约70%

理论涂布率：2.5米²/公斤（以300微米湿膜计）

比重：约1.5公斤/公升

闪点：4 ° c

不沾胎干燥时间：<8分钟（23 ° c，29680）；<15分钟（10 ° c，29681）；

储存：储存环境要求干燥、凉爽。

保质期：一年

施工说明：

施工方法：喷涂、刷涂或滚涂

西施：t0030

工具清洗：t0030

漆膜厚度：湿膜：300微米

干膜：140微米

重涂间隔：最小：15分钟

最大：不限

施工条件：施工路面必须清洁干燥，无松散层、油污和其他污染物。

施工温度及湿度：地面温度高于露点，相对湿度小于90%方可施工。

气温高于20 ° c并呈上升趋势情况下用29680.

气温低于20 ° c并呈下降趋势情况下用29681

备注：

1，路面过于光滑影响漆膜附着力。

2，本产品特为无空气喷涂施工而设计，刷涂、滚涂时可适度多加稀释剂。建议最大用量不超过7%（体积比）。

3，漆膜干燥期间若遇不良气候，会影响漆膜的使用寿命。

安全：小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服，也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。

