

中远关西-环氧水泥地面漆-环氧地坪漆

产品名称	中远关西-环氧水泥地面漆-环氧地坪漆
公司名称	阿赫佐工业防护涂料(上海)有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:中远关西 颜色:各色 固含量:50%
公司地址	上海市
联系电话	021-61000000 13162823059

产品详情

epomarine concrete finish 环氧水泥地面漆

product description

产品简介

a two pack hi-build epoxy coating.

是一种厚浆型环氧涂料。

recommended use

用途

as a finish coat can be used in walls and floor for substrate of concrete and cement.

可用于墙面、地面等室内混凝土、水泥底材。

features

产品特性

excellent adherence

极好的附着性

excellent resistance of water

优良的耐水性

excellent resistance of impact and abrasion

优良的耐冲击性和耐磨损性

excellent applicability

良好的施工性能

physical properties

基本数据

color

颜色

gloss

光泽

volume solids

体积固体份

flash point

闪点

film thickness

涂装膜厚

theoretical coverage

理论涂覆率

colors

各色

semi-gloss

亚光

50%

greater than 23

23 以上

dry 75-150 microns/coat wet : 150-300microns/coat

干膜: 75-150 微米/道 湿膜: 150-300 微米/道

0.265kg/m²/100 microns

0.265 千克/平方米/100 微米

practical coverage depending on surface conditions, environment, applications, etc.

实际涂覆率与表面处理, 外界环境, 施工方法等多种因素有关。

application

施工

application temperature

施工温度

mixing

混合

mixing ratio

混合比例

pot life

混合使用期

5 -40

combine base with hardener, mix thoroughly with power agitator

混合主剂与固化剂 , 使用动力工具搅拌均匀

base/hardener=21.8/3.2(by weight)

主剂/固化剂=21.8/3.2 (质量比)

5 20 30

12hrs 8hrs 6hrs

protective coatings

www.kansai.com.cn

issued date 2011/6/27

发行日期2011/6/27

application methods

施工方法

thinner

稀释剂

drying time &

overcoating interval

干燥时间&涂装间隔

typical undercoat

适用底材

typical topcoat

适用上涂

airless spray, air spray brush and roller

无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂

airless spray 无气喷涂

nozzle tip 喷嘴尺寸0.43mm-0.53mm

nozzle pressure 出口压力 10mpa

thinning ratio 稀释比率0-5% by volume (体积比)

brush/roller 刷涂、滚涂

thinning ratio 稀释比率5-10% by volume (体积比)

epomarine thinner

环氧稀释剂

temperature 温度5 20 30

surface dry 指触干燥3hrs 2hrs 1hr

touch dry 半硬干燥16hrs 8hrs 6hrs

min. interval 最小涂装间隔20hrs 10hrs 8hrs

max. interval 最大涂装间隔

epomarine concrete primer

环氧水泥地面底漆

storage

贮存

shelf life

贮存期限

store in dry, cool condition and away from sources of heat and ignition. containers must be kept

tightly closed.

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。

12 months from date of production (25 ℃)

自生产之日起12个月（25 ℃）

disclaimer