

# 环氧带锈漆 环氧带锈底漆 环氧带锈防腐底漆

产品名称	环氧带锈漆 环氧带锈底漆 环氧带锈防腐底漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:H06-10 配比:25:2.5
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

## 产品详情

由环氧树脂、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成，加入渗透剂、锈蚀转化剂防锈颜料等组成的高固体分涂料双组份环氧带锈漆。

主要特性：

\*较高的屏障性、防锈性能优良。

\*良好的耐水性、耐油性和耐溶剂性。

\*是一种新型的可带锈（锈层厚度 < 50 μm）涂装的防腐蚀底漆。它突破了环氧类涂料一般需要较高除锈等级的局限，可带锈涂装，简化了涂装工艺。该涂料在防腐工程中被广泛使用。

用途：

\*适用于化工设备、油轮、输油管线等钢铁设施的腐蚀防护，也适用于特殊条件下的金属防腐蚀保护，可做船壳、甲板防锈漆、机舱地板漆等。

颜色及外观：

\*铁红色、漆膜外观正常。

基本参数：

\*比重： 约1.50kg/l（混合后）

\*配比： 甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=10:1（质量比）

\*干膜厚度： 约40um

\*理论用量： 约110g/m(以40um干膜计，不含损耗)

\*闪点： 约29c

\*干燥时间： 表干 1h，实干 24h，全部干燥7d

\*熟化时间： 0.5h(23 ± 2 )

\*适用期： 8h ( 23 ± 2 )

复涂间隔时间： 底材温度 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; 30

短 48h 24h 12h

长 7d 7d 7d

建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

\*直接涂装在没有除锈的钢材表面（锈层厚度在50 μ m以下）。

后道配套：

\*环氧云铁漆，环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆，醇酸漆。

施工条件：

\*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

\*被涂底材温度低于5 时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

\*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，1次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

\*无气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

\*空气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

\*辊涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

\*清洗剂： 环氧系列专用稀释剂

注意事项：

\*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

\*甲组份（漆）：30kg桶装

\*乙组份（固化剂）：3kg桶装

贮 存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。