

# 环氧硅氧烷漆 环氧聚硅氧烷面漆

产品名称	环氧硅氧烷漆 环氧聚硅氧烷面漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:H06-17 配比:25:5
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

## 产品详情

由环氧有机树脂改性形成的有机聚合物、颜料填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧硅氧烷漆。

主要特性：

- \*漆膜坚韧具有优良的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能。
- \*良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能。
- \*较高的防腐性。
- \*优良的耐候性、耐紫外光性，经过加速耐候实验1000小时物任何变化。

用途：

- \*适用于钢结构、桥梁、船舶、油罐、化工厂、发电厂、火车车厢、码头等混凝土表面。

颜色及外观：

- \*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

- \*比重： 约1.20kg/l（混合后）

\*配比： 甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=25:5（质量比）

\*干膜厚度： 约50um

\*理论用量： 约100g/m(以50um干膜计，不含损耗)

\*闪点： 约29c

\*干燥时间： 表干 1h，实干 24h，全部干燥7d

\*熟化时间： 0.5h(23 ± 2 )

\*适用期： 8h ( 23 ± 2 )

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

短 32h 16h 8h

长 7d 7d 7d

建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

\*环氧富锌漆，环氧云铁漆，环氧铁红漆，无机富锌漆，无机硅酸锌漆。

表面处理：

\*前道油漆全部干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

施工条件：

\*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

\*被涂底材温度低于5 时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

\*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，1次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

\*无气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

\*空气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

\*辊涂： 释剂： 环氧系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

\*清洗剂： 环氧系列专用稀释剂

注意事项：

\*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

\*甲组份（漆）：25kg桶装

\*乙组份（固化剂）：5kg桶装

贮 存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。