

防水剂 YC-028

产品名称	防水剂 YC-028
公司名称	东莞市永诚纺织品有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:永诚 型号:YC-028
公司地址	广东东莞市沙田镇西太隆西太隆工业区
联系电话	86 0769 81697458 1354373715813392310158

产品详情

防水防油YC-028能够赋予各种织物如天然纤维，合成纤维和混纺织物优良防水防油性，但不影响织物的风格，并且加工手感柔软。

物理性能

外观：乳白色乳液

PH 值：酸性

离子性：弱阳离子

着火点：无

溶解性：易稀释分散于冷水中

特点

- 1能赋予尼龙，涤纶等合成纤维，棉，涤棉等天然纤维及混纺交织物耐久性良好的拒水，拒油性。
- 2机械稳定性，与其它助剂相溶性优良，能达到稳定的拒水，拒油效果。
- 3赋予织物柔的风格。
- 4对耐摩擦牢度，耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

5不含APEO

使用量

防水防油剂YC-028的使用量因要求的性能等条件而异，一般为

尼龙织物 10-40克/升

涤纶织物 10-30克/升

棉织物 20-60克/升

涤/棉织物 20-50克/升

应用工艺

和一般整理加工一样，用水将YC-028稀释分散，调制成需浓度的工作液（浸轧液）后。经浸轧，预烘，培烘处理。

配制浸轧液（并用树脂及其它整理剂时）：准备全部水量约一半的水，按照树脂及其它整理剂生产厂家推荐的方法，添加拼用的树脂及其它整理剂后充分搅拌。事先用等量水稀释YC-028后加入，最后加入剩余的水调节成全量，搅拌使槽内溶液均匀分散。（注意避免剧烈搅拌）。YC-028工作液稳定，浸轧时几乎不会出现树脂胶结粘轧辊问题。如果浸轧液中拼用异丙醇（1-3%）或稳定剂S（0.02-0.03%），可以进一步提高浸轧液的稳定性，防止树脂胶结。

浸轧：40-70%（根据不同面料）

烘干：110°C1分钟

培烘：170°C分钟

性能测试

拒水性 JIS L 1092-925 2（淋水法）

拒油性 AATCC-118

水性（HL） JIS L 1092-92 32（1）（C）

水洗后涤纶和尼龙经风干，棉和涤/棉经热风干燥（110°CX2分钟）处理。

使用注意事项

避免直射光保存在室内。

使用后请密闭灌盖，避免产品蒸发或混入异物。

虽然对人体，没有强的毒性，但是请避免进入上眼内或沾附至皮肤上。