# 防水剂 YC-028

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防水剂 YC-028 |
| 公司名称 | 东莞市永诚纺织品有限公司 |
| 价格 | 45.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:永诚<br>型号:YC-028 |
| 公司地址 | 广东东莞市沙田镇西太隆西太隆工业区 |
| 联系电话 | 86 0769 81697458 13543737158133923101 58 |

# 产品详情

防水防油YC-028能够赋予各种织物如天然纤维，合成纤维和混纺织物优良防水防油性，但不影响织物的风格，并且加工手感柔软。

物理性能

外 观：乳白色乳液

PH 值：酸性

离子性：弱阳离子

着火点：无

溶解性：易稀释分散于冷水中

特点

1能赋予尼龙，涤纶等合成纤维，棉，涤棉等天然纤维及混纺交织物耐久性良好的拒水，拒油性。

2机械稳定性，与其它助剂相溶性优良，能达到稳定的拒水，拒油效果。

3赋予织物柔的风格。

4对耐摩擦牢度，耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

5不含APEO

使用量

防水防油剂YC-028的使用量因要求的性能等条件而异，一般为

尼龙织物　10-40克/升

涤纶织物　10-30克/升

棉织物　20-60克/升

涤/棉织物　20-50克/升

应用工艺

和一般整理加工一样，用水将YC-028稀释分散，调制成需浓度的工作液（浸轧液）后。经浸轧，预烘，培烘处理。

配制浸轧液（并用树脂及其它整理剂时）：准备全部水量约一半的水，按照树脂及其它整理剂生产厂家推荐的方法，添加拼用的树脂及其它整理剂后充分搅拌。事先用等量水稀释YC-028后加入，最后加入剩余的水调节成全量，搅拌使槽内溶液均匀分散。（注意避免剧烈搅拌）。YC-028工作液稳定，浸轧时几乎不会出现树脂胶结粘轧辊问题。如果浸轧液中拼用异丙醇（1-3%）或稳定剂S（0.02-0.03%），可以进一步提高浸轧液的稳定性，防止树脂胶结。

浸轧：40-70%（根据不同面料）

烘干：110`C1分钟

培烘：170`C分钟

性能测试

拒水性　JIS L 1092-925 2（淋水法）

拒油性　AATCC-118

水性（HL）　JIS L 1092-92 32（1）（C）

水洗后涤纶和尼龙经风干，棉和涤/棉经热风干燥（110`CX2分钟）处理。

使用注意事项

避免直射光保存在室内。

使用后请密闭灌盖，避免产品蒸发或混入异物。

虽然对人体，没有强的毒性，但是请避免进入上眼内或沾附至皮肤上。