

硬挺剂树脂YC-0112

产品名称	硬挺剂树脂YC-0112
公司名称	东莞市永诚纺织品有限公司
价格	10.50/kg
规格参数	品牌:永诚 型号:YC-0112
公司地址	广东东莞市沙田镇西太隆西太隆工业区
联系电话	86 0769 81697458 1354373715813392310158

产品详情

硬挺剂yc-0112

一、主要成分：改性树脂

二、产品指标：

外观: 无色透明粘稠液体

含固率 (120 /2h) 88% ± 2

水溶性 完全水溶

三、性能及特点

- 1.反应活性高，优异的硬挺、防皱效果，弹性好，不回软。
- 2.与涂层胶合涂料印花粘合剂复配使用，可提高牢度。
- 3.与防水防油剂复配使用，显著提高织物耐洗牢度。

四、适用范围：适用于涤纶、锦纶及其混纺织物的硬挺整理，可作为交联剂使用。

五、使用方法

1.硬挺整理：

本品yc-0112：10-30g/l

硬挺催化剂：硬挺剂用量的20-25%左右

工艺流程：浸轧 焙烘（170-200℃，30-90s）

2.与防水防油剂、涂层胶等复配使用

本品yc0-112：3-6g/l

硬挺催化剂：硬挺剂用量的20-25%左右

注意：在纤维素纤维上不建议使用，具体工艺请用户通过试样酌情调整。

六、使用时注意事项：硬挺加工时：

- 1.须选择配套的催化剂。推荐比例为，树脂：催化剂=3：1，具体可适当调整
- 2.配用催化剂后，工作液的料槽性为5小时左右。请勿大量配制工作液，以免造成浪费。
- 3.织物必须干净，不含有任何酸、碱、盐、油污或其他足以阻碍树脂渗透。
- 4.织物在浆料中浸渍，务必令其充分渗透。建议加少量渗透剂或经压轧。
- 5.产品未使用时，请勿与酸性物质或触媒混用，以免结块变质。
- 6.使用本品后，织物定型时必须充分高温烘干，否则会影响硬挺度效果。

七、贮存与包装：

125kg塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期3个月