

# 无机磷酸盐耐温富锌底漆 无机磷酸盐富锌底漆

产品名称	无机磷酸盐耐温富锌底漆 无机磷酸盐富锌底漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:E06-3 配比:25kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

## 产品详情

有锌粉、磷酸铵盐为主要原料，由特种耐温抗腐蚀颜料、添加剂等组成，分甲、乙组分包装的无机磷酸盐耐温富锌底漆。

主要特性：

- \*优良的耐热耐温性，耐温差骤变性。
- \*良好的阴极保护作用，防锈性能优良。
- \*良好的户外耐候性，优良的附着力。
- \*耐水性能优良，干燥快、具有良好的施工性能。

用途：

\*用于钢铁烟囱的外壁、以及需要耐温的金属表面的防腐保护涂覆。也用于钢结构、储罐、桥梁、码头、化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐保护涂覆。烟道、烘道、排气管、热风炉、高温热气管和其它要求耐高温防腐的保护涂覆。

颜色及外观：

- \*灰色、漆膜外观正常。

基本参数：

\*比重： 约2.10kg/l (混合后)

\*配比： 甲组份(漆)：乙组份(固化剂)=4：1(质量比)

\*干膜厚度： 约:40um

\*理论用量： 约210g/m(以40um干膜计，不含损耗)

\*闪点： 约29c

\*干燥时间： 表干 10分钟，实干 24小时。

\*熟化时间： 0.5h(23 ± 2 )

\*适用期： 8h ( 23 ± 2 )

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

短 24h 8h 4h

长 无限制 无限制 无限制

建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

\*直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面上。

后道配套：

\*有机硅耐高温漆，环氧云铁漆，环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆，醇酸漆。

表面处理：

\*钢材表面喷砂处理至sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

\*电工工具除锈达到st3级。

施工条件：

\*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

\*当底材温度高于30 -60 时必须采用喷涂。

涂装施工：

\*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，1次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

\*无气喷涂：稀释剂：无机磷酸盐耐温富锌底漆专用稀释剂。

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

\*空气喷涂：稀释剂：无机磷酸盐耐温富锌底漆专用稀释剂。

稀释量：0-10%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

\*辊涂：稀释剂：无机磷酸盐耐温富锌底漆专用稀释剂

\*清洗剂：无机磷酸盐耐温富锌底漆专用稀释剂

注意事项：

\*在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止。

\*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包装：

\*甲组份（漆）：24kg桶装

\*乙组份（固化剂）：6kg桶装

贮存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。