

硅胶板真空袋

产品名称	硅胶板真空袋
公司名称	西安美尔斯电子有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:硅胶板真空袋 型号:SYQ 封边:山型E型
公司地址	陕西省西安高新区电子工业园区电子西街3号
联系电话	029-88229537 15319988001

产品详情

玻璃层压机专用硅胶板真空袋

玻璃行业强化炉，层压机专用硅胶板真空袋，真空袋是层压机的关键部件，我们的中，高温布补强硅胶板，使用温度高，寿命长，完全满足了玻璃真空夹胶炉的要求，玻璃真空夹胶炉是采用真空愿意，是玻璃在真空条件下加热，使真空袋内的玻璃受压排除空气而使无法产生气泡。

真空袋是玻璃夹胶炉的核心部件，它有上下两张硅胶及多种密封件（如：eva山型硅胶袋密封边，eva c型硅胶袋封边，pvb硅胶袋封边，）以及硫化一体的真空硅胶袋抽气嘴和导管组成，硅胶板真空袋是整台夹胶炉的关键部件，其质量的好坏直接影响到产品的质量，我们公司生产的硅胶板，可以根据客户的不同需求，制作尺寸宽度可到达4000mm,长度不受限制，厚度2-8mm,无拼接，薄厚均匀，我们公司是唯一一家测量出，硅胶板在不同温度下，有着不同的扯断强度，撕裂强度，断裂伸长率以及寿命次数。具体参数如下 普通硅胶板分为syq-1a,syq-2a,syq-2b.硬度：45±2（1）syq-1a在25 扯断强度5.83mpa.断裂伸长率607%，撕裂强度5.41kn/m,寿命1500次。180 扯断强度2.07mpa，断裂伸长率607%，撕裂强度7.89kn/m,寿命1500次。200 扯断强度1.821mpa.断裂拉伸率607%，撕裂强度0kn/m,寿命1500次。（2）syq-2a,25 扯断强度5.9mpa,撕裂强度31.66kn/m,寿命1500次。180 扯断强度2.64mpm,撕裂强度11.9kn/m,寿命1500次。200 扯断强度1.88mpa,撕裂强度18.23kn/m,寿命1500次。（3）syq-2b，25 扯断强度9.4mpa,撕裂强度30.25kn/m，寿命1500次。180 扯断强度6.13mpa,撕裂强度21.31kn/m.寿命1500次。