

# 品牌销售PA66美国杜邦70G43L

产品名称	品牌销售PA66美国杜邦70G43L
公司名称	杜邦化工(深圳)有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G43L PA66:玻纤增强
公司地址	江苏省常州市新北区长江塑化城11-3
联系电话	0519-83331598 15906125675

## 产品详情

原料描述部分 [【查看报价】](#)

规格级别 其它 其它 注塑

该料用途 玻纤增强

外观颜色

备注说明 特性：高强度43%玻纤

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	24小时浸渍(23 )	ASTM D-570	0.6	%
	吸水率	饱和(23 )	ASTM D-570	4.7	%
物理性能	比重		ASTM D-792	1.51	

机械性能	断裂伸长率	23 ,50%RH	ASTM D-638	3	%
	断裂伸长率	23 ,DAM	ASTM D-638	2	%
	挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790	11032	MPa
	埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256	133	j/m
	拉伸强度	23 ,50%RH	ASTM D-638	144.7	MPa
	拉伸强度	23 ,DAM	ASTM D-638	206.8	MPa
	挤剪强度	23 ,DAM	ASTM D-732	93	MPa
	洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785	M103	
	挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790	8274	MPa
	埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256	186	j/m
	挠曲强度	23 ,DAM	ASTM D-790	285	MPa
电气性能	介电强度	(分步法)DAM	ASTM D-149	410	volts/mil
热性能	热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648	252	MPa
	熔点	50%RH	ASTM D-789	255	
	线性热膨胀系数		ASTM D-696	$2.2 \times 10^{-5}$	m/m/
	熔点	DAM	ASTM D-789	255	

供应 PA66 美国杜邦 70G43L 玻纤增强 加纤43%抗蠕变注射成型

常州福聚塑化科技有限公司—长期生产代理：PA6、PA66、PBT、POM、PC、ABS、PC/ABS、PET、改性PP，我公司是正规的纳税企业，坚持以“高品质、低价位”为根本，以“诚信经营、遵纪守法”为准则，期待与广大新老客户的长期合作共赢。 询价：业务总经理

;廖海明：15906125675 公司报价QQ:2058301665 微信号：15906125675 国内配送：天津各区域 北京

大兴 河北 唐山 沧州 廊坊 邢台 保定 江苏 常州、无锡、苏州、南通、泰州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江 宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温州、台州，福建，厦门，重庆