氯化橡胶玻璃鳞片漆

产品名称	氯化橡胶玻璃鳞片漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:J50-3 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由氯化橡胶树脂、玻璃鳞片、增塑剂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份氯化橡胶玻璃鳞片漆。

主要特性：

*漆膜坚韧、优良的耐水性和防腐性能。

*良好的耐候性与装饰性。

*优良耐碱、耐酸、耐盐性。

*优良的低温施工性能，可在-20℃-50℃环境中施工。

*优干燥快，施工周期短。

用　途：

*处于严酷条件下的钢铁、混凝土防腐。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重：　　约1.20kg/l（混合后）

*干膜厚度：　　约40um

*理论用量：　　约140g/m(以40um干膜计，不含损耗)

*闪点：　　约29c

*干燥时间：　　表干≤2h，实干≤8h。

复涂间隔时间：　底材温度　0°C　20°C　30°C

短　24h　8h　6h

长　无限制　无限制　无限制

建议涂装道数：

*2-3道。

前道配套：

环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧铁红底漆，氯化橡胶铁红底漆，氯化橡胶云铁中间漆，聚氨酯铁红底漆等。

表面处理：

*涂有底漆的表面必须干燥

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

*混合：　本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂：稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂。

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂：稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂。

稀释量：10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂：　稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂：　氯化橡胶系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有 的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的 卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包　装：

* 20kg桶装

贮　存 ：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。