

氯化橡胶环氧漆 氯化橡胶环氧面漆

产品名称	氯化橡胶环氧漆 氯化橡胶环氧面漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:J50-6 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由氯化橡胶改性树脂、环氧改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份氯化橡胶环氧漆。

主要特性：

- *漆膜坚韧、优良的耐水性和防腐性能。
- *良好的耐候性与装饰性。
- *优良耐碱、耐酸、耐盐性。
- *优良的低温施工性能，可在-20 -50 环境中施工。
- *优干燥快，施工周期短。
- *具有环氧的防腐性能与较强的硬度，又具备氯化橡胶的耐候性。

用 途：

- *广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、化工设备及混凝土的防腐保护。

颜色及外观：

- *各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.20kg/l (混合后)

*干膜厚度： 约40um

*理论用量： 约140g/m(以40um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29c

*干燥时间： 表干 2h，实干 8h。

复涂间隔时间： 底材温度 0 20 30

短 24h 8h 6h

长 无限制 无限制 无限制

建议涂装道数：

*2-3道。

前道配套：

环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧铁红底漆，氯化橡胶铁红底漆，氯化橡胶云铁中间漆，聚氨酯铁红底漆等。

表面处理：

*涂有底漆的表面必须干燥

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂： 稀释剂： 氯化橡胶系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5% (以油漆重量比)

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 氯化橡胶系列专用稀释剂。

稀释量：10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂

稀释量：5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 氯化橡胶系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

* 20kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。