

高氯化铁红漆 高氯化聚乙烯铁红底漆

产品名称	高氯化铁红漆 高氯化聚乙烯铁红底漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:G51-1 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由高氯化聚乙烯树脂、环氧树脂、增塑剂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份高氯化铁红漆。

主要特性：

*漆膜坚韧、封闭性好、防锈性能优。

*优良的耐水、耐干湿交替性。

*优良的耐候性，耐碱、耐酸、耐盐介质，具有优良的防腐性能。

*优良的低温施工性能，可在-20 -50 环境中施工。

*优干燥快，施工周期短。

用 途：

*广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、石油化工设备及混凝土的防腐保护。

颜色及外观：

*铁红色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.50kg/l（混合后）

*干膜厚度： 约40um

*理论用量： 约162g/m(以40um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29c

*干燥时间： 表干 1h，实干 8h。

复涂间隔时间： 底材温度 0 20 30

短 24h 8h 6h

长 无限制 无限制 无限制

建议涂装道数：

*2-3道。

前道配套底材：>

直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面。

后道配套：

氯化橡胶漆、高氯化漆、氯磺化漆等。

表面处理：

*直接涂刷在钢铁表面，如有氧化皮，需经过抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级，如无氧化皮，则可抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级或用电动工具打磨至st3级。

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂： 稀释剂： 高氯化系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 高氯化系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂：高氯化系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 高氯化系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

* 20kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。