# 醇酸云铁漆 醇酸云铁防锈漆

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 醇酸云铁漆 醇酸云铁防锈漆 |
| 公司名称 | 常州戴氏化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:戴森<br>型号:C52-2<br>配比:20kg |
| 公司地址 | 常州市晋陵北路217号 |
| 联系电话 | 0519-83333238 13775611623 |

# 产品详情

由精炼干性植物油改，醇酸树脂、云母氧化铁、防锈颜填料、助剂、200号溶剂汽油与2甲苯混合溶剂、催干剂等组成的单组份醇酸云铁漆。

主要特性：

*良好防锈性能。

*优良好的附着力与打磨性。

*与醇酸面漆结合良好

*良好的施工性能。

用　途：

*广泛用于钢铁表面。

颜色及外观：

*灰色、褐色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重：　　约1.50kg/l（混合后）

*干膜厚度：　　约35um

*理论用量：　　约115g/m(以35um干膜计，不含损耗)

*闪点：　　约32c

*干燥时间：　　表干≤2h，实干≤24h。

复涂间隔时间：　底材温度　5°C　20°C　30°C

短　36h　24h　12h

长　无限制　无限制　无限制

建议涂装道数：

*2道。

前道配套底材：

*直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面。

前道配套：

*醇酸铁红漆

后道配套：

*醇酸漆。

表面处理：

*直接涂刷在钢铁表面，如有氧化皮，需经过抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级，如无氧化皮，则可抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级或用电动工具打磨至st3级。

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

涂装施工：

*混合：　本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂：稀释剂：醇酸系列专用稀释剂。

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 醇酸系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂：醇酸系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*