

100 ° C有机硅耐高温漆 有机硅耐高温防腐面漆

产品名称	100 ° C有机硅耐高温漆 有机硅耐高温防腐面漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:W58-1 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

该漆主要有有机硅树脂、特种耐温抗腐蚀颜料、金属铝粉、填料、添加剂、助剂、溶剂等组成的单组份有机硅耐高温漆。

主要特性：

*优良的耐热耐温性，耐温差骤变性。

*优良的附着力。

*干燥快、具有良好的施工性能。

*具有优良的防腐性，耐化工大气、耐天候老化、耐水、耐潮及电绝缘性能等。

用途：

*适用于钢结构、储罐、桥梁、码头、化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐专用底漆。烟囱、烟道、烘道、排气管、热风炉、高温热气管和其它要求耐高温防腐设备的专用漆。

颜色及外观：

*银色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.10kg/l（混合后）

*干膜厚度： 约:20um

*理论用量： 约150g/m(以20um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29c

*干燥时间： 表干 2h，实干 24h。

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

短 24h 8h 4h

长 无限制 无限制 无限制

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

*直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面上。

*无机富锌漆，无机硅酸锌漆。

表面处理：

*钢材表面喷砂处理至sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

*电工工具除锈达到st3级。

施工条件：

*底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

*当底材温度高于30℃-60℃时必须采用喷涂。

涂装施工：

*无气喷涂： 稀释剂： 有机硅专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 有机硅专用稀释剂。

稀释量： 0-10%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂： 有机硅专用稀释剂

*清洗剂： 有机硅专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。