

台湾台化P+CABS AC3250

产品名称	台湾台化P+CABS AC3250
公司名称	东莞市强科塑胶化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AC3250 台湾台化AC3250用于: 笔记本型电脑塑胶外壳原料, 3C电子产品塑胶原料, 电器设备塑胶原料, 汽车零件仪表板塑胶原料
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新五栋36号
联系电话	86-0769-87706908 13809828839

产品详情

台湾台化pc/abs ac3250用于, 笔记本型电脑塑胶外壳原料, 3c电子产品塑胶原料, 电器设备外壳塑胶原料, 汽车零件仪表板塑胶原料

台湾台化pc/abs ac3250介绍

產品特性: 尺寸安定性, 耐燃 無氯、溴、錳

台化pc/abs ac3250物性表

以下數值係依照astm試驗方法所測得, 僅供選擇用途品級之參考。

項目 property	單位 unit	試驗方法 test method	試驗條件 test condition	ac3250
抗張強度 tensile strength	kg/cm2 (mpa)	astm d-638 (iso527)	23	640 (63)

彎曲強度 flexural strength	kg/cm ² (mpa)	astm d-790 (iso178)	23	1130 (110)
彎曲模數 flexural modulus	kg/cm ² (mpa)	astm d-790 (iso178)	23	41000 (4050)
洛式硬度 rockwell hardness	r-scale	astm d-785 (iso2039/2)	23	r-117
izod衝擊強度 izod(缺口) impact strength	kg-cm/cm (j/m)	astm d-256 (iso r180)	23 1/8" 厚	6 (59)
izod衝擊強度 izod(無缺口) impact strength	kg-cm/cm (j/m)	astm d-256 (iso r180)	23 1/8" 厚	125 (1225)
熱變形溫度 heat deflection temperature		astm d-648 (iso 75/a)	unannealed 18.6kg/cm ² (1/4" 厚)	92
熔融指數 melt flow index	g/10 min	astm d-1238 (iso1133)	240 × 5kg (49n)	18
比重 specific gravity		astm d-792 (iso1183)	23 /23	1.31
收縮率 molding shrinkage	%	astm d-995	3.2mm	0.3~0.5
燃燒性 flammability		ul-94	file no. e162823	1.2mm v0 all color