

台湾台化PC AC3610

产品名称	台湾台化PC AC3610
公司名称	东莞市强科塑胶化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AC3610 台湾台化PC AC3610用于:一般防火要求之制品如充电器外壳塑胶原料、游戏机外壳塑胶原料、消费性电子用品外壳塑胶原料
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新五栋36号
联系电话	86-0769-87706908 13809828839

产品详情

台湾台化pc ac3610用于，一般防火要求之制品如充电器外壳塑胶原料、游戏机外壳塑胶原料、消费性电子用品外壳塑胶原料

用途，一般防火要求之製品如 充電器外殼、遊戲機外殼、消費性電子用品外殼

台湾台化pc ac3610性能介绍

品級:耐燃級

性: 1.非透明性2.高耐衝擊強度3.射出用途4.非鹵系、符合rohs規範5.符合ul 1.5mm v-0

台化聚碳酸酯(pc)膠粒物性彙總表 以下數值係依照astm試驗方法所測得，僅供選擇用途品級之參考。

項目 property	單位 unit	試驗方法 test method	試驗條件 test condition	ac3610

抗張強度 tensile strength	kg/cm2 (mpa)	astm d-638 (iso527)	23	600 (59)
彎曲強度 flexural strength	kg/cm2 (mpa)	astm d-790 (iso178)	23	1050 (100)
彎曲模數 flexural modulus	kg/cm2 (mpa)	astm d-790 (iso178)	23	21000 (2060)
洛式硬度 rockwell hardness	r-scale	astm d-785 (iso2039/2)	23	r-121
izod衝擊強度 izod impact strength	kg-cm/cm (j/m)	astm d-256 (iso r180)	23 1/8" 厚	75 (735)
熱變形溫度 heat deflection temperature		astm d-648 (iso 75/a)	unannealed 18.6kg/cm2 (1/8" 厚)	115
熔融指數 melt flow index	g/10 min	astm d-1238 (iso1133)	300 × 1.2kg	10
收縮率 molding shrinkage	%	fcfc method	23	0.5~0.7
比 重 specific gravity		astm d-792 (iso1183)	23 /23	1.19
燃燒性 flammability		ul-94	file no. e162823	1.5 mm v0 all color