聚氨酯氟碳漆

产品名称	聚氨酯氟碳漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:S50-12 配比:20:5
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由氟碳树脂、羟基丙烯酸树脂、脂肪族hdi-
缩二脲为固化剂、颜填料、助剂、溶剂等组成的双组份聚氨酯氟碳漆。

主要特性：

*优良的装饰性能。

*附着力好，硬度高。

*耐酸、耐碱、耐盐类的腐蚀和化工大气腐蚀。

*优良的耐水性、耐油性。

*优良的低温固化性，干燥快，施工方便。

*能替代氟碳漆，性能优良。

用　途：

*用于室内外机械、电器、仪表、钢结构、码头、化工厂、化肥厂、电厂等等金属表面作装饰防腐保护涂层。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重：　　约1.25kg/l（混合后）

*配比：　　甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=20:5（质量比）

*干膜厚度：　　约40um

*理论用量：　　约115g/m(以40um干膜计，不含损耗)

*闪点：　　约29c

*干燥时间：　　表干≤0.5h，实干≤24h，全部干燥7d

*熟化时间：　　0.5h(23°C±2°C)

*适用期：　　≤8h（23°C±2°C）

复涂间隔时间：　底材温度　0°C　20°C　30°C

短　24h　8h　6h

长　48h　36h　24h

建议涂装道数：

*2-3道。

前道配套：

*环氧富锌漆，环氧铁红漆，环氧云铁漆，无机富锌漆，聚氨酯铁红漆等等。

表面处理：

*没有底漆的表面必须干燥。

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*底材温度须高于3°C，相对湿度须小于85%。

*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

*混合：　本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，1次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

*无气喷涂：稀释剂：聚氨酯氟碳系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 聚氨酯氟碳系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂： 聚氨酯氟碳系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 聚氨酯氟碳系列专用稀释剂

注意事项：

*超过很大涂装间隔时间，应将前道漆表面打磨粗糙后再涂装，以确保漆膜的附着力。

*聚氨酯氟碳漆属于化学反应性涂料，施工前必须充分搅拌均匀，放置一段时间进行熟化，经熟化后的涂料应在8h内用完，以免胶结浪费。

*涂料使用后包装桶必须盖严密封，否则会受潮气、醇、水的作用而变质。

*本产品应有 的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的 卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

*甲组份（漆）：20kg桶装

*乙组份（固化剂）：5kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。