

镇江奇美ABS PA-749K超高冲击强度

产品名称	镇江奇美ABS PA-749K超高冲击强度
公司名称	东莞市强科塑胶化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PA-749K 镇江奇美PA-749K用作:安全帽头盔塑胶原料, 摩托车挡版塑胶原料, 塑胶鞋后跟原料, 雪地运动用品塑胶原料, 滤水器外壳塑胶原料,
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新五栋36号
联系电话	86-0769-87706908 13809828839

产品详情

镇江奇美ABS PA-749K 塑胶原料介绍

特性：

超高冲击强度

镇江奇美PA-749K用途, 安全帽头盔塑胶原料, 摩托车挡版塑胶原料, 塑胶鞋后跟原料, 雪地运动用品塑胶原料, 滤水器外壳塑胶原料, 厨房用具塑胶原料, 音响用品塑料原料, 马桶盖塑胶原料, 洗衣机塑料原料。吸尘器外壳塑胶原料, 工具手柄配件等。

镇江奇美PA-749K用途物性表

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	400	kg/cm ² (MPa)[Lb/in ²]

机械性能	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	35	%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	21000	kg/cm ² (MPa)[Lb/in ²]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	620 (8800)	kg/cm ² (MPa)[Lb/in ²]
	洛氏硬度		ASTM D785	102	
机械性能	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	32	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179	36	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.04	
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	0.8	g/10min
	热性能	热变型温度	退火	ASTM D648/ISO 75	97 (207)
		未退火	ASTM D648/ISO 75	87(189)	()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	104 (219)	()
	燃烧性(率)		UL94	1/16'HB	

特性

射出级、流动性佳

用途

厨房用具 / 音响用品 / 马桶盖 / 洗衣机 / 吸尘器外壳 / 工具手柄配件等