

宁波台化ABS AG15AB电脑塑胶外壳塑料原料

产品名称	宁波台化ABS AG15AB电脑塑胶外壳塑料原料
公司名称	东莞市强科塑胶化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波台化 型号:AG15AB BK 宁波台化 AG15AB BK用在方面:黑色塑胶零配件原料, LED显示器外壳塑料原料, 高清TV外壳塑胶原料, (一体电脑外壳塑胶原料) All-
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新五栋36号
联系电话	86-0769-87706908 13809828839

产品详情

宁波台化ABS AG15AB BK用途, 黑色零配件, LED-TV外壳, (一体电脑外壳)All-in-one PC外壳, 黑色塑胶零配件原料, LED显示器外壳塑料原料, 高清TV外壳塑胶原料, (一体电脑外壳塑胶原料) All-in-one PC外壳塑胶原料, 电器塑胶外壳原料。

宁波台化 AG15AB BKABS塑胶原料介绍, 电脑外壳专用塑胶原料

產品特性: 深黑色/深黑色、高光澤性/高光泽

台化丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠粒物性彙總表

宁波台化ABS AG15AB BK物性表 TAIRILAC ABS resin consolidated property data sheet

以下數值係依照ASTM試驗方法所測得, 僅供選擇用途品級之參考。

項目 Property	單位 Unit	試驗方法 Test Method	試驗條件 Test Condition	AG15AB (深黑色)
抗張強度 Tensile Strength	kg/cm2 (MPa)	ASTM D-638 (ISO527)	23	470 (46)

彎曲強度 Flexural Strength	kg/cm ² (MPa)	ASTM D-790 (ISO178)	23	790 (77)
彎曲模數 Flexural Modulus	kg/cm ² (MPa)	ASTM D-790 (ISO178)	23	27000 (2650)
洛式硬度 Rockwell Hardness	R-Scale	ASTM D-785 (ISO2039/2)	23	R-110
Izod衝擊強度 Izod Impact Strength	kg-cm/cm (J/m)	ASTM D-256 (ISO R180)	23 1/4" 厚	15 (147)
衛氏軟化點 Vicat Softening Point		ASTM D-1525 (ISO 306)	1 Kg Load	102
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature		ASTM D-648 (ISO 75/A)	Unannealed 18.6kg/cm ² (1/2" 厚)	86
			Annealed 18.6kg/cm ² (80 × 8Hr)	96
熔融指數 Melt Flow Index	g/10 min	ASTM D-1238 (ISO1133)	200 × 5Kg (49N)	2.4
			220 × 10Kg (98N)	24
比重 Specific Gravity		ASTM D-792 (ISO1183)	23 /23	1.05
燃燒性 Flammability		UL-94	FILE NO. E162823	1.5mm HB Black Color