

醇酸铁红漆 醇酸防锈漆

产品名称	醇酸铁红漆 醇酸防锈漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:C52-1 配比:单组份
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由精炼干性植物油改，醇酸树脂、氧化铁红、防锈颜填料、助剂、200号溶剂汽油与2甲苯混合溶剂、催干剂等组成的单组份醇酸铁红漆。

主要特性：

- *良好防锈性能。
- *优良的附着力与打磨性。
- *与醇酸面漆结合良好
- *良好的施工性能。

用 途：

- *广泛用于钢铁表面。

颜色及外观：

- *铁红色、漆膜外观正常。

基本参数：

- *比重： 约1.50kg/l（混合后）

*干膜厚度： 约35um

*理论用量： 约115g/m(以35um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约32c

*干燥时间： 表干 2h，实干 24h。

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

短 36h 24h 12h

长 无限制 无限制 无限制

建议涂装道数：

*2道。

前道配套底材：

直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面。

后道配套：

醇酸云铁漆，醇酸漆。

表面处理：

*直接涂刷在钢铁表面，如有氧化皮，需经过抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级，如无氧化皮，则可抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级或用电动工具打磨至st3级。

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

涂装施工：

*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂： 稀释剂： 醇酸系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 醇酸系列专用稀释剂。

稀释量：10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂：醇酸系列专用稀释剂

稀释量：5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 醇酸系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

* 20kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。