

# 鲁南油漆 各色醇酸磁漆 鲁南油漆总代理

产品名称	鲁南油漆 各色醇酸磁漆 鲁南油漆总代理
公司名称	山东帝高漆业有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:鲁南牌油漆 型号:LNC04003 镜面光泽:不小于85
公司地址	山东省临沂市沂水县高桥镇
联系电话	0633-6868667 13021587291

## 产品详情

lnc04003各色醇酸磁漆 鲁南油漆 鲁南牌油漆 鲁南油漆厂 鲁南油漆总代理

- 一、主要组成：该漆是以醇酸树脂、耐候性颜料、助剂、溶剂等制造而成。
- 二、主要特性：1、漆膜色泽鲜艳、光亮坚硬；2、具有良好的户外耐候性能；3、施工方便。
- 三、用途：适用于钢铁设备、钢结构、管道等户外户内钢铁表面的装饰和防护。
- 四、技术指标：gb/t25251-2010

项目		指标		
		i型(内用)	ii型(外用)	
容器中状态		搅拌混合时无硬块，呈均匀状态		gb3
施工性		喷涂二道无障碍		
干燥时间，h 不大于	表干	8	10	gb/
	实干	15	18	
		15		
	15			

漆膜颜色和外观		符合标准及其色差范围、平整光滑		gb/
流出时间, (6号杯) s 不小于		35		gb/
细度, um 不大于		20		gb/
遮盖力, g/m2 不大于	白色	120	120	gb/
	红色、黄色	150	150	
	绿色	65	65	
	兰色	85	85	
	黑色	45	45	
不挥发物, %不小 于	黑色、红色、兰色	42		gb/
	其它	50		
镜面光泽 (60°) 不小 于	85		85	gb/
耐弯曲性 (120 ± 3 加热1h后), mm		不大于3		gb/
耐光性		允许失光, 颜色变化不大于灰卡		
		2/3级	-	
		3级		
加速泛黄性 (对白色) 不大于		0.15		
渗色性		无渗色 (白色、红色、银色略去试验)		
耐水性 (浸于gb6682三级水中) h		6	8	
		不起泡, 不开裂, 不剥落, 允许轻微发白。浸水后保光率不小于80%		
耐挥发油性 (浸于符合sh0004橡胶工业用溶剂油中), h		4	6	
		不起泡、不起皱、不开裂、不剥落, 允许轻微失光		
耐候性 (经广州地区12个月自然暴晒后测定)		-	变色不超过4级 粉化不超过3级 裂纹不超过2级	gb/

贮存稳定性，级 不小于	结皮性（24h）	10		
	沉降性（50±2，30 d）	6	6	gb/ 22
溶剂可溶物中苯酐，% 不小于		23	20	

施工参数：

干膜厚度：30±5 μm/道

建议涂装道数：二道

前道配套用漆：醇酸底漆、中间漆。

理：前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前将表面进行打磨并除去涂层表面的油污、灰尘，漆膜上无酸碱及水份凝结等杂物后才能涂装后道油漆。

涂装方式：

涂装方式	无气喷涂	空气喷涂	滚涂/刷涂
稀释剂	专用稀释剂	专用稀释剂	专用稀释剂
稀释量（以油漆重量计）	10-20%	20-30%	10-20%
喷嘴口径	约0.4-0.5mm	约2.0-3.0mm	—
喷涂压力	14-15mpa（约140-150kg/cm <sup>2</sup> ）	0.3-0.6mpa（约3-6kg/cm <sup>2</sup> ）	—
清洗剂	专用稀释剂	专用稀释剂	专用稀释剂

涂装方式建议：一般选择有气喷涂。手工涂刷.无气喷涂也可，但漆膜的表面效果较差。

运输储存：产品在运输时，应防止雨淋.日光暴晒.避免碰撞，并应符合交通运输部门的有关规定。

产品应存放在阴凉通风干燥处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

## 五、安全、环保说明

本品为易燃品，施工时请保持通风良好。

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触。

如皮肤为油漆所沾染，应及时用肥皂或适当的工业洁净剂及大量清水冲洗。

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请佩戴好眼镜.手套.口罩等防护用具。

弃置废漆及包装物时必须符合当地的环保要求。