

洛阳钢衬塑管道

产品名称	洛阳钢衬塑管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	135.00/米
规格参数	品牌:国润新材 型号:dn32-1200mm
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇）
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

洛阳钢衬塑管道 | 洛阳衬塑钢管价格

洛阳钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的多种改性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚塑成型复合钢管，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。经改性后的耐腐蚀的衬塑钢管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。内衬食品级聚丙烯，能用于食品、医药及饮水等行业。常见的衬塑钢管有：钢衬聚丙烯管（GSF.PP），钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC），钢衬聚乙烯管，钢衬聚烯烃管（GSF.PO）钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4）。

质量保证与售后服务

- 1、我公司拥有目前较为完备的检测设备及检测技术，每台设备均按国家相关标准及企业标准进行出厂检验，并建立完整的产品档案，定期跟踪用户使用情况，以确保用户正常使用及产品的进一步完善。
- 2、可根据用户需要指派技术员服务，协助用户安装调试、维修工。
- 3、3小时内答复用户，48小时内为用户提供解决方案。

4、本厂长期负责供应配件，配件仅收取最低成本费。

二、洛阳钢衬塑管道技术要求：

- 1、设备制造验收规范按HGJ92-90标准、GHJ33-91标准；
- 2、设备及管件法兰按GB2555-81、GHJ45-91标准或用户要求配制；
- 3、设备焊接按GB/T4709-92标准，焊缝按GB13985-88标准；
- 4、选用JG-873型电火花微孔探伤仪，输出电压5KV-30KV
探头在防腐衬里层表面以移动速度不超过50mm/s探测，以不击穿为合格。

衬塑管道的检测

- 1、衬塑管道内衬原材料材质检测；
- 2、内衬厚度检测（3mm）；
- 3、剥离强度检测（聚乙烯衬层与管内壁粘接力 70N/cm）；
- 4、电火花检测（内衬层15KV电火花检测，应无漏电）；
- 5、压力试验检测（DN150/200/300/400：水压试验压力：21MPa和气压试验压力16.5MPa；DN600
水压试验压力：5.0MPa和气压试验压力4.0MPa；）；
- 6、绝缘电阻、电绝缘强度检测。

钢衬塑管道的使用温度

- 1、钢衬聚丙烯管（GSF.PP）的介质工作温度：-20 ~ 105
- 2、钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC）的介质工作温度：-15 ~ 65
- 3、钢衬聚乙烯管（GSF.PE）的介质工作温度：-20 ~ 80
- 4、钢衬聚烯烃管（GSF.PO）的介质工作温度：
-15 ~ 110
- 5、钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4）的介质工作温度：-100 ~ 250

洛阳钢衬塑管道应用领域

衬塑管道广泛应用于石油、化工、化纤、氯碱、染料、农药、医药、环保、冶炼、电力等行业的介质输送及环保处理系统、饮水工程及给排水工程。 1

、化工行业

：酸、碱、盐的制造业

、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐

蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。 2

、电力工程：工艺用水回水输送、化水、

废渣、粉煤灰输送。 3

、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。 4

- 、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放，
回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。 5
- 、制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。 6
- 、油田气田：含油污水，气田

污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

在输送硫酸、盐酸、氢氟酸这类强腐蚀性介质时，在输送设备上的选择格外重要，稍有不慎引起渗漏或者泄漏，很容易造成安全事故，造成企业财产的损失与人员安全的危害。常见的管道及阀门多为金属材料，但金属材料在使用中寿命都不太长久。目前最好的硫酸输送和盐酸输送主要有钢衬塑管道、钢衬塑复合管道，耐腐蚀性能优越使用寿命长久

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲微 电话 13783133380