

豪华#153 PET系列油墨

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 豪华#153 PET系列油墨 |
| 公司名称 | 清远市艾门化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清远市清城区人民三路三十二号清远义乌商贸城A幢三层3-397号（一址多照） |
| 联系电话 | 0763-3350486 13826039711 |

产品详情

豪华#153 PET系列油墨

豪华#153 PET系列油墨，是为在以聚脂薄膜为材料的接触开关的印刷而开发的消光型油墨。此油墨在聚脂薄膜上的附着力和印刷作业性优秀。

推荐用途：聚酯薄膜、压贴上的印刷；特别适合高速印刷。

特性：1、印刷再现性非常优秀，可进行细微印刷；

2、可进行高浓度印刷，高速印刷的作业性优秀；

3、耐油、耐汽油、耐酒精、耐化学药品性良好，耐气候性优良；

4、具有极强的附着力，印刷皮膜柔软，后加工适性良好；

5、调色稳定性非常优秀；

6、柔和的消光感，耐刮痕性良好。

物性表：

| 试验项目 | 试验方法 | 结果 |
|------|----------------------|------------|
| 密着性 | 十字划痕胶带剥离试验 | 100/100合格 |
| 硬 度 | JIS K5400 8.4铅笔硬度试验 | H-2H |
| 耐气候性 | 人工阳光气候模拟器内放置700小时 | 无异状 |
| 耐乙醇性 | 使用99.5%的乙醇,往返磨擦50次 | 无异状 |
| 耐碱性 | 在NaOH5%的水溶液中浸泡48小时 | 无异状 |
| 耐酸性 | 在H2SO45%的水溶液中浸泡48小时 | 表面略有白化 |
| 耐油脂性 | 用花王NIVIA牌擦手乳液磨擦50次 | 无异状 |
| 耐磨擦性 | 用橡皮(LION制PL-50)载荷50g | 有若干伤痕,接着性无 |

法：油墨用豪华#218溶剂稀释后印刷，要使干燥更迟慢的话，请添加豪华#211特慢干溶剂。

间：为了不引起阻网现象，PET系列油墨在设计时特意使干燥缓慢了。因此请一定进行加热干燥。

豪华#211迟干溶剂、豪华#218Rctardet10%稀释、250网目大面积印刷)

0 温风干燥 80秒 指触干燥

0 温风干燥 40秒 指触干燥

20 远紫外线干燥 80秒 完全干燥

洗：擦拭清洗网版请用豪华#300清洗用溶剂。

色：超过30种颜色供选择，各1KG。

性：用豪华#224慢干溶剂稀释PET油墨，使用100T的网版，在125 μ的聚酯薄膜（未处理）上印刷。在100加热60秒干燥后，在室温下放置一天。

(本资料的技术参数在本公司条件下测定，但由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，因此对

提供的技术参数及各项建议我们不能保证和担保。本公司对可能出现的损失和破坏不承担责任，请用户在使用前进行必要的试验。)