

豪华#188系列VAC油墨

产品名称	豪华#188系列VAC油墨
公司名称	清远市艾门化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区人民三路三十二号清远义乌商贸城A幢三层3-397号（一址多照）
联系电话	0763-3350486 13826039711

产品详情

豪华#188系列VAC油墨

豪华#188系列VAC油墨是为了在聚碳酸酯（PC）材料的工业用计量器板，铭板页上印刷而特意开发出来的价格便宜挥发干燥型油墨。此油墨虽然价格低廉，但却是一种高性能低价格的优质油墨。

用途：聚碳酸酯（PC）、丙烯酸树脂材料的汽车文字板，工业用计量器板、铭板等的印刷，以及ABS、软硬质PVC、木制品等的印刷。

：1、不会使材料发生裂化，接着性优秀；

作业性优良，不会使油墨扩散，发生针孔现象；

可挠性良好，打孔等后加工适应性良好；

耐油，耐酒精性与耐化学药品性优秀。

物性表：



试验项目	试验方法	结
密着性	十字划痕胶带剥离试验	100/10
硬 度	JIS K5400 8.4铅笔硬度试验	1H-2H
耐气候性	耐三年的户外曝光	无异
耐乙醇性	使用99.5%的乙醇，往返磨擦100次	无异
耐油脂性	用花王NIVIA牌擦手乳液磨擦50次	无异
耐磨擦性	用像皮（LION制PL-50）载荷500g，行径80mm，往返500次磨擦	接着性

：1、请使用PC稀释溶剂（标准、慢干、特慢干）。印刷纤细的画线部时，请使用特制PC慢干溶剂。使用PC以外的稀释溶剂的话，聚碳酸酯（PC）容易发生裂化。

用一块干净而没有边丝的布粘上豪华#108软片清洁液来擦塑胶软片表面，能有效清除表面油脂肮脏对于塑胶软片本身没有影响。

：用20%的溶剂稀释后在PC上印刷，常温下的指触时间如下：

标准溶剂：约15分钟 PC迟干溶剂：约20分钟

特慢干溶剂：约25分钟 特裂PC慢干溶剂：约35分钟

在汽车用文字板、工业用计量器板的印刷上，为了防止因残留溶剂而引起不良气味的残留，推荐进行70℃以上的加热干燥。

擦拭清洗网版请用豪华#300清洗溶剂。

超过30种颜色供选择，各1KG罐装。

注意事项：聚碳酸（PC）成型品以及一部分的片材容易发生裂化。如果发生裂化时,请对材料作退火处理，能得以改善，如果发生使用我公司特制溶剂的话，能得以改善。

（本资料的技术参数是在本公司条件下测定，但由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，因此对提供的技术参数及各项建议，我们不能保证和担保。本公司对可能出现的损失和破坏不承担责任，

请用户在使用前进行必要的试验。)