

JS聚合物水泥防水涂料

产品名称	JS聚合物水泥防水涂料
公司名称	广州欧粤防水有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	品牌:精黑豹 型号:JS012
公司地址	广东广州市白云区太和镇105国道龙归路口
联系电话	020-87820771 13926206906

产品详情

精黑豹JS聚合物防水砂浆

产品介绍

是以特定的高性能聚合物乳液为主体，配合一定比例的水泥而制成。本产品经固化后形成的橡胶状防水膜，具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性等功效。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒，无污染，施工方便，具有显著的环境效益，系新一代环保防水材料。

产品特点

- 高柔韧性，能适应建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移；
- 能在潮湿的基面上施工；
- 具有良好的耐候性；
- 可施工时间长；
- 固化时间短，涂层固化时间约2-4小时；
- 透气性能好；
- 粘结强度高、耐水性好，与水泥找平层、瓷砖胶有较好的亲和力。
- 能阻止碳酸盐、氯离子渗透，防止盐分污染和侵蚀饰面或混凝土；

- 环保无毒。

适用范围

- 适用于新旧建筑物各部位的防潮防霉、防水补漏等。

基面处理

- 基面应为坚固、平整、无灰尘、无油污的毛坯面；
- 阴阳角应做成圆弧形；管根、墙根、节点应先做增强处理（可加无纺布）。

施工配比

- 按防水胶：水泥（425#硅酸盐水泥）= 1KG：0.8-1KG进行配比。
- 先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入粉料，用低速电动搅拌器搅拌至均匀无生粉团的混合浆料。若浆料太稠或基面太干燥，可在调料时加入适量清水稀释。

施工方法

- 施工前须用清水充分润湿基面，但不能有明水；
- 将调配好的浆料直接刷涂（滚涂）在基面上；
- 涂刷要均匀，不可漏刷露底，涂层不留砂眼；
- 一般需涂刷两遍，每遍涂刷不宜过厚，防止产生裂缝（尤其是管根、墙角处），第二遍涂刷在第一遍涂层表干后（一般约间隔2小时）垂直交叉进行。

参考用量

- 涂层总厚度一般为1mm左右，用量值约为 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ （两遍涂刷，实际用量、涂刷遍数和厚度根据施工部位、基面粗糙程度、防水工程等级要求而定）。

注意事项

- 防水产品适宜的施工温度为 $5 \sim 35$ ，空气湿度 85% ，应避免高温、低温、和室外阴雨天气环境下施工。
- 施工现场应保持通风，防水涂层施工完毕后要防止霜冻、暴晒。
- 防水涂层施工完毕进行装饰面层施工时，应避免破坏防水层，禁止使用纯水泥浆铺贴瓷砖。
- 混合浆料建议在2小时内用完。
- 闭水实验应在防水层实干后进行（正常环境下48小时以上）。
- 施工过程中，如防水材料不慎入眼，请立即用清水冲洗

包装规格：25KG