

静曲强度	23	49.7	23	44.3	22	30.3	20	29.5
弹性模量	2700	4068	2700	3977	2500	3676	2200	3263
内结合强度 优等品	0.65	1.61	0.65	1.85	0.55	1.26	0.55	1.30
表面结合强度	1.2	1.34	1.2	1.61	1.2	1.48	1.2	1.55
甲醛释放量 a级	9.0	5.06	9.0	5.49	9.0	3.52	9.0	5.71
吸水厚度 膨胀率	35	25.2	30	23.5	12	10.2	10	9.3
阻燃性能	项目				规定		结果	
	figra				250w/s		102	
	fs				< 试件边缘		未达到试件边缘	
	thr600				15mj		3	
	smogra				30m ² /s ²		3	
	tsp600				50m ²		26	
	燃烧滴落物 / 颗粒				小于 10 秒		无	