供应民烨6MM陶瓷纤维毯

产品名称	供应民烨6MM陶瓷纤维毯
公司名称	山东民烨耐火纤维有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:民烨 型号:1260
公司地址	山东省淄博市张店区四宝山工业路
联系电话	0533-3983082 15054592990

产品详情

分类温度：

普通型硅酸纤维毯 1100°C

标准型硅酸纤维毯 1260°C

高纯型硅酸纤维毯 1260°C

高铝型硅酸纤维毯 1360°C

锆铝型硅酸纤维毯 1360°C

含锆型硅酸纤维毯 1430°C

项目 品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含锆型
分类温度 °C	1100	1260	1260	1360	1360	1430
工作温度 °C	＜1000	1050	1100	1200	1200	1350

颜色		白	洁白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度 Kg/m3		96 128	96 128	96 128	96 160	96 160	96 160
永久线收缩（%）（保温24小时，体积密度128 Kg/m3）		-4 （1000°C）	-3 （1000°C）	-3 （1000°C）	-3 （1000°C）	-3 （1000°C）	-3 （1000°C）
各热面温度下导热系数（w/n.k） 体积密度Kg/m3		0.09（400°C） 0.176（800°C）	0.09（400°C） 0.176（800°C）	0.09（400°C）0.176（800°C）0.22（1000°C）	0.132（600°C） 0.22（1000°C）	0.132（600°C） 0.22（1000°C）	0.76（600°C） 0.22（1000°C）
抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3)		0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12
化学组成%	AL2O3	42-44	45-46	47-49	52-55	45-46	39-40
	AL2O3+SIO2	96	97	99	99	—	—
	AL2O3+SIO2+ZrO2	—	—	—	—	99	99
	ZrO2	—	—	—	—	5-7	15-17
	Fe2O3	＜1.2	＜1.0	0.2	0.2	0.2	0.2
	Na2O+K2O	≤0.5	≤0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
生产范围（mm）		厚度6-60MM；可根据要求定做异型尺寸。					
生产能力		纤维毯生产线31条，日产300吨以上					

技术特性：

低导热率、低热容量

不含腐蚀性物质

优良的隔热、吸音性

应用范围：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

电力锅炉、汽轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

高层建筑防火、隔热

窑炉炉门、顶盖隔热

高温过滤材质