

# 加成型有机硅灌封胶

产品名称	加成型有机硅灌封胶
公司名称	深圳市钧泰丰新材料有限公司
价格	160.00/KG
规格参数	品牌:钧泰丰 型号:JTF-305 1:1
公司地址	深圳市光明新区公明办事处茨田埔新兴工业区A区1栋2F
联系电话	0755-29694891 13927478226

## 产品详情

产品简介: jtf-305加成型有机硅灌封胶主要用于led车灯、玉米灯等照明电器的表面封装，具有高透明、高硬度、好脱模、高散热、低收缩，热稳定性好，水中亮灯不起雾以及永不黄变等特点。使用方法:

- 1、配胶，此系列胶水均为双组份液体，使用时需将两个组份按照1:1的比例混合，并用搅拌设备充分搅拌（务必保证两个组份混合均匀），注意：搅拌棒和容器没有和其他胶接触过！
  - 2、抽真空，由于硅胶分子张力较小，因此在抽真空时里面的气泡很容易积聚，可以看到大量的气泡很猛的排出来。所以为了避免胶水的浪费，在抽真空时尽量多次在放气阀处放气。
  - 3、排除气泡后，即可将胶水转移进专业灌封设备进行滴灌。4、室温或加温固化均可。胶的固化速度与固化温度有很大关系，室温条件下一般需4-6小时左右固化，80-100℃下只需20-30分钟固化。
- 主要技术参数: 1、混合后粘度：2000-2500 ls 2、可操作时间：60-80分钟 3、表干时间：2-3小时
- 4、完全固化：4-6小时 5、透光率：> 97.2% 6、折射率：> 1.43 7、硬度：50-55 ha 有机硅灌封胶特点:
- 1、固化条件：可室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点；
  - 2、散热性好，耐高低温性好（在-40℃ ~ 220℃下长期使用）；
  - 3、不泛白，产品6个月泡水实验无变化；
  - 4、长寿命，产品寿命10年以上，免维护；
  - 5、抗氧化，不黄变；
  - 6、具有优异的透光率和折射率，能最大限度降低的光源的光衰；
  - 7、具有优异的绝缘性能；
  - 8、固化过程中不收缩，固化后形成韧性较好的弹性体，抗冲击性好。 注意事项 1.产品禁止接触未完全固化的缩合型硅胶，含氮、磷、硫、乙炔基、多乙烯基、过氧化物及铅、锡、汞等金属化合物，避免引起催化剂中毒，影响固化效果； 2.使用时保持容器的清洁，不能与其他灌封胶混用； 3.产品使用后需密封保存，双组分混合后请在可操作时间内用完。

钧泰丰—led封装领航者，愿与您携手共攀巅峰！！

深圳市钧泰丰新材料有限公司

联系人：黄小姐 13927478226

电话：0755-29694891

传真：0755-29694893

联系qq：510710888

卓越品质源自专业团队的合作，品质与诚信铸就钧泰丰的辉煌！