

现场现制水磨石（丹东绿）

产品名称	现场现制水磨石（丹东绿）
公司名称	武汉良信建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	平整度: 2‰ 基层强度:28天抗折强度 13.5MPa 耐酸性:具有较强的耐酸性
公司地址	中国 湖北 武汉市汉阳区 汉阳区丁家嘴6号
联系电话	86-027-84633491

产品详情

平整度	2‰	基层强度	28天抗折强度 13.5MPa
耐酸性	具有较强的耐酸性	耐磨性	大于370%
耐冲击性	耐冲击性 60N.cm	铅笔硬度	6

产品描述：

镜面水磨石宜用白水泥、丹东绿石子、铜条作原料

1、厚度	12-20mm
2、使用年限	永久性（隔三年左右保养一次）
3、特点	不起尘、耐磨损、经久耐用、防滑、易清洁、可做几何图型。
4、适用范围	学校、医院、超市、厂房等
5、施工工艺	<p>(1)、找平 清理基层，打点抽筋、刷浆，刮糙找坪。</p> <p>(2)、玻璃条、铜条 根据施工图要求分格或实际需要进行大小均分。</p> <p>(3)、放石子 将格子打扫干净然后上水泥石子浆，用铁板放平到边到角（含导电粉）</p> <p>(4)、压实 将滚桶放在石子上，来回滚动，凹的位子补上石子。再用滚桶压实，后用铁板收光。</p> <p>(5)、粗磨 保养5-7天，可以试机，如果不跳子，就可以正常开磨。前后磨、左右磨以达平稳度，待石子磨出分格条全部出现后就冲洗干净，刮浆补砂眼。</p> <p>(6)、细磨 过3-5天后，用细金刚石将地坪上的粗磨印和浆灰全部磨掉后，再刮浆补砂眼。</p> <p>(7)、精磨 等到刮浆的凝固期后，用精磨片依次磨平。直至手感光滑为止。用水冲洗干净，晾干。</p> <p>(8)、打蜡： 用砂布沾上地板蜡（如果硬可用汽油稀释）涂在地坪上封平后</p>

| , 用抛光机抛光。

技术指标：

测试项目	指标
28天抗压强度 (mpa)	85
28天抗折强度 (mpa)	13.5
耐磨度比 (%)	370
耐冲击性 (n.cm)	60
导电植()	104--109