

KS-901E “易耐” 聚合物防水灰浆

产品名称	KS-901E “易耐” 聚合物防水灰浆
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:KS-901E
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

901E易耐聚合物防水灰浆选用高分子专用防水乳液与多种无机材料及骨料配套复合而成。该产品是具有一定坚韧性的半刚性环保型防水材料。

产品优点

无害、无毒环保涂料。

优异的抗渗性能。

防水及防水蒸气渗透。

与基层及装饰层有着极好的粘结强度。

耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐老化。

防霜、防冻盐，可作为防腐蚀涂层。

可直接在防水层上铺贴装饰层。

施工操作简单易用。

典型用途

建筑物外墙、内墙的整体防水防渗。

地下建筑、电梯井、渠道、水库、卫浴间、室内地板的防水防潮。

地下室迎水面及背水面的防水。

施工工艺及要求

墙体、地面的基面必须干净、坚固、无油污及松散附着物。

施工的基面应呈湿润状，但不能有积水。

按液料：粉料=1：4(重量比)混合，一边开动慢速搅拌器，一边将粉料缓慢加入液料中，充分搅拌2—3分钟，直至混合成不含颗粒的浆状物后使用。

搅拌好的浆料宜在30分钟内用完，每发配料量不宜过，宜即开即用。

在室温条件下，墙面一般在第一层施工完后12小时涂刷第二次，地面的施工后避免损坏涂层，第二层应在12小时后再施工。施工第一遍时特别注意均匀涂刷，不要漏刷。

管口接头的防水密封宜采用柔软富弹性（如聚氨酯防水涂料或高弹性聚合物涂科），附加玻纤布做加强密封处理。

施工机具

粗毛刷、抹刀、刮板、电动搅拌器、配料桶

注意事项

施工后的防水层要完全干固后才能进行面层材料的施工，时间约3-5天。

施工温度不得低于5 。

施工时遇强烈太阳或强风时要对防水层作适当的保护。

施工后的工具要立即用水清洗干净。

干燥天气对防水层作适当的喷水养护，宜在涂层施工后48小时后进行。

技术指标 JC/T 984-2011

限制使用

风沙、雨雪天，有明水及起砂起粉的基面不能施工。

推荐使用量

外墙、厨浴间及地板防潮：2kg/m²

地下工程：3-4kg/m²

运输/贮存

贮存：产品存放于5 -40 的通风干燥的室内，注意防潮。

运输时防止日晒雨淋、受冻，注意保护包装物。

包装规格

25kg/套、20kg/套，5kg/套

保质期：12个月

产品特征

联系方式：

科顺防水科技股份有限公司

0757-28637836/13928237530