

预分散药胶DTDM-80

产品名称	预分散药胶DTDM-80
公司名称	衡水三元物资贸易有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	型号:DTDM-80 外观:白色至灰色颗粒 预分散dtdm-80产品特征::组成
公司地址	河北省衡水市桃城区育才街衡水家乐佳装饰材料中心一楼
联系电话	18903188080

产品详情

型号	DTDM-80	外观	白色至灰色颗粒
预分散dtdm-80			

产品特征:	组成	80% 二硫化二吗啉20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂		
	外观	白色至米色颗粒		
	密度	~ 1.24 g / cm ³ (20 ° c)		
	生理特性	参照有关安全资料		
使用方法:	预分散® hidispersion dtdm - 80正常硫化条件下能够释放出游离硫，与普通硫磺不同，它主要形成单硫键和双硫键，硫化胶具有优异的耐热老化性能。作为交联剂本产品不会出现类似使用二硫代秋兰姆时的喷霜现象。配方中的酸性组分会引起预分散® dtdm-80过早分解而降低焦化安全性。通常本产品用于低压缩永久变形和耐热老化性能要求高的胶料中。			
加工:	通常情况下，粉状dtdm配料和混炼容易飞扬损失且粘附设备造成损失，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® hidispersion dtdm-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分dtdm的最佳活性。建议在混炼末期加入。			
用量:	硫化体系，phr	nr 和 sbr浅色填料	nr 和 sbr炭黑填料	nbr

	预分散® dtm-80	1.0 ~ 2.0	1.0 ~ 2.0	1.0 ~ 2.0
	预分散硫黄s-80	0.25 ~ 1.0	0.25 ~ 1.0	0 ~ 0.5
	预分散® cbs-80	0.5 ~ 0.75	-	1.5 ~ 3.0
	预分散® mbts-80	-	0.3 ~ 0.5	-
	预分散® tmtd-80	-	0.3 ~ 0.5	0.5 ~ 2.5
	对于无硫黄硫化：预分散® dtm-80 1.25 ~ 2.0 phr 预分散® cbs-80 1.0 ~ 1.5 phr 预分散® tmtd-80 1.0 ~ 1.5 phr			
应用:	抗硫化返原nr制品，sbr、nbr 和 epdm 耐热老化制品。			
包装:	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。			
储存稳定性 :	阴凉、干燥处，原包装密封存放12 个月。			
处理:	请参照有关产品安全资料(msds)			