

亚麻纤维外形涤麻纱粘麻纱棉麻纱莫代尔麻等

产品名称	亚麻纤维外形涤麻纱粘麻纱棉麻纱莫代尔麻等
公司名称	浙江华祥纺织有限公司
价格	面议
规格参数	涤麻:85/15 涤麻:70/30 涤麻:55/45
公司地址	嘉兴市城北路1888号
联系电话	0573-83389658 18358327909

产品详情

亚麻纤维 a外形、亚麻纤维 b横截面涤麻纱、粘麻纱、棉麻纱、天丝麻、莫代尔麻等

亚麻在纺纱加工中用的都是工艺纤维（见麻纤维）。亚麻工艺纤维支数约为公制400~800支,强度在9~18克力/旦左右。初始模量约为230公斤力/旦,比棉纤维高,断裂伸长率则大大低于棉纤维。亚麻纤维在饱和蒸汽中的平均吸水速度为2000克/时·100克,低于苧麻和棉纤维。织物的吸水速度大于3克/时·100克,仅次于苧麻织物,高于棉织物。亚麻纤维浸水吸湿以后,在温度为21~24℃,相对湿度为69~74%的大气条件下蒸发,经4.5小时即可阴干,比苧麻纤维慢,比棉纤维快。因此亚麻织物较棉织物穿着舒适、卫生,有优异的服用性能。此外,亚麻纤维吸水后,横截面胀大,能使水龙带等防水织物的布眼挤胀堵塞,达到不漏水的效果。化学组成 经过微生物脱胶后亚麻纤维的化学成分含量为:纤维素70~80%,半纤维素12~15%,果胶物质1.4~5.7%,木质素2.5~5%,含氮物质0.3~0.6%,脂肪蜡质1.2~1.8%。亚麻纤维的聚合度约3360(粘度法)。其化学性质与其他纤维素纤维相同:易被酸特别是强无机酸所水解;可溶于65~95%的硫酸、35~44%盐酸、73~83%磷酸溶液和铜氨或铜乙二胺溶液中;对碱的作用稳定;在一定浓度的烧碱溶液中处理可生成碱纤维素,易被氧化剂氧化。亚麻纤维因有较高的结晶度,染色性能较差。

亚麻混纺纱|半精纺羊毛纱 生产厂家!现货供应!

浙江华祥是一家专业生产亚麻混纺纱线,半精纺纱线的生产型企业,年纺纱10000多吨.目前我公司混纺纱主要以亚麻混纺纱和半精纺羊毛纱为主,涤粘棉混纺纱,亚麻混纺包括涤麻、粘麻、棉麻,腈纶麻等;

粘涤65/35 32s, 涤麻85/15本色21s, 涤麻85/15本色32s, 涤麻85/15漂白30s, 麻涤55/45漂白21s, 麻涤55/45漂白30s; 粘麻85/15本色17s, 粘麻85/15本色30s, 粘麻85/15本色竹节30s, 粘麻85/15漂白30s, 棉麻85/15本色21s, 棉麻85/15本色30s。

半精纺|羊毛、羊绒混纺纱, 70s澳毛条、70s丝光澳毛条、80s澳毛条、80s丝光澳毛条、70s毛条50%/80s毛条50%、70s羊毛50%/化纤50%、30%羊毛/70%化纤、20%绵羊绒/80%化纤 均接受定纺!

传真：0573-83705856；手机：18358327909（王亚）

地址：嘉兴市城北路1888号；