

亚麻纱线煮漂一浴法前处理涤麻纱粘麻纱

产品名称	亚麻纱线煮漂一浴法前处理涤麻纱粘麻纱
公司名称	浙江华祥纺织有限公司
价格	面议
规格参数	粘麻:85/15 涤麻:70/30 棉麻:55/45
公司地址	嘉兴市城北路1888号
联系电话	0573-83389658 18358327909

产品详情

亚麻纱线煮漂一浴法前处理涤麻纱、粘麻纱、棉麻纱、天丝麻、莫代尔麻等~

研究了亚麻纱线煮漂一浴法前处理工艺，探讨了温度、时间、双氧水用量、烧碱用量、精练剂用量和尿素用量对亚麻纱线煮漂一浴法效果的影响，得出了较优工艺：双氧水12g/l、烧碱10g/l、尿素6g/l、精练剂2g/l、110 °c、60rain，此时漂白效果较佳。

亚麻纤维吸湿透气、触感凉爽，且具有挺括、舒适、典雅的自然风格和抑菌、抗静电等多种性能，是其他天然织物无法比拟的。但亚麻纤维分子结构的结晶度和取向度较高，且纤维中含有较多的果胶物质、木质素及各种杂质，造成了纤维的延伸度、弹性、集束性、柔软性、卷曲性都较差。煮练及漂白是其染整加工的第一步，通过煮漂以去除纤维上较多的杂质和天然色素，可确保后面的工序顺利进行，并提高染色和后道整理的效果。本文采用煮漂一浴法，即在烧碱煮练的同时加入双氧水进行漂白，探讨了亚麻纱线煮漂的工艺参数，优化了工艺流程。

(1)纯亚麻纱线一浴法漂白的最佳工艺：双氧水12g/l，烧碱10g/l，尿素6g/l，精练剂ce—12g/l，110 °c，60min。

(2)一浴法煮漂处理工艺与两浴法相比，具有工艺简单、操作方便、节约能耗的特点，且白度、强力及毛效均可达到同等效果，对后续染色过程中染料的上染、固着影响不大，同时湿处理牢度达到穿着要求，可用于工业生产。

浙江华祥是一家专业生产亚麻混纺纱线，半精纺纱线的生产型企业，年纺纱10000多吨。目前我公司混纺纱主要以亚麻混纺纱和半精纺羊毛纱为主，涤粘棉混纺纱，亚麻混纺包括涤麻、粘麻、棉麻，腈纶麻等；

粘涤65/35 32s，涤麻85/15本色21s，涤麻85/15本色32s，涤麻85/15漂白30s，麻涤55/45漂白21s，

麻涤55/45漂白30s；粘麻85/15本色17s，粘麻85/15本色30s，粘麻85/15本色竹节30s，粘麻85/15漂白30s，棉麻85/15本色21s，棉麻85/15本色30s。

半精纺|羊毛、羊绒混纺纱，70s澳毛条、70s丝光澳毛条、80s澳毛条、80s丝光澳毛条、70s毛条50%/80s毛条50%、70s羊毛50%/化纤50%、30%羊毛/70%化纤、20%绵羊绒/80%化纤 均接受定纺！

传真：0573-83705856；手机：18358327909（王亚）

地址：嘉兴市城北路1888号；