

(供应)JS防水乳液 大洋

产品名称	(供应)JS防水乳液 大洋
公司名称	青岛大洋海得润建材有限公司
价格	12500.00/吨
规格参数	牌号:大洋 产商/产地:青岛 含量 :48 (%)
公司地址	青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区 (居委会南1500米)
联系电话	13708951798 13506393155

产品详情

牌号	大洋	产商/产地	青岛
含量	48 (%)	粘度	1000-3000mpas (S)

js防水乳液

一、性能及用途

js防水乳液是高分子聚合物丙烯酸酯类防水涂料，属于改进型js复合防水涂料液料。它主要作为单组分防水涂料使用，也可以与普通硅酸盐水泥复合可作双组分使用，还可以加2~3倍的水稀释后配制聚合物防水砂浆。质量标准符合jc/t894-2001。

本产品为绿色环保材料，不污染环境，性能稳定，耐老化性优良，防水寿命长；使用安全，施工方便，操作简单，可在无明水的潮湿基面直接施工；粘结力强，材料与水泥基面粘结强度可达0.5mpa以上，对大多数材料具有较好的粘结性能；材料弹性好，延伸率可达200%，因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良；施工性好，不起泡，成膜效果好、固化快；刷涂、滚涂、刮抹施工均可。

产品基本色为白色，具有明显的热反射功能，较传统的黑色屋面可起到隔热、保温效果，调制彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。涂层整体无缝，能适应基层微量变化等特点。js防水乳液具有有机分子极性基团，因而与很多极性材料有很好的粘结性，如与高聚物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶卷材、三元乙丙卷材等具有良好的粘结性。尤其代替107聚乙烯醇胶与水泥调和后粘结聚乙烯丙纶卷材，对于提高防水层的抗渗、抗裂、柔韧等综合性能，突显出其优异的品质。

本产品主要用于市政、建筑工程的防水、抗渗、补漏、隔热、装饰。如：屋面、外墙、卫浴间、地下室、水池、电缆地沟、窞井、路桥面等。

二、使用方法

1、基层处理：把表面浮灰、杂质、油污必须清理干净，对不平处和疏松、蜂窝、麻面部位要先用纳米硅抗渗堵漏剂或水泥修补平整。2、底涂层施工：js防水乳胶兑2倍自来水充分搅拌均匀即为底涂料。涂刷时要用力来回搓至少3遍，确保与基层粘结良好，防止空鼓起皮。3、中涂与面涂施工：直接使用，不能加水，分2~3道涂刷，每道施工间隔要等上一道干后才能施工下一道。对于转角处、女儿墙、穿墙管、排气孔、落水口等特殊部位，根据需要可用玻璃丝布作增强处理。

4、潮湿基层施工：js防水乳胶可在潮湿但无明水的基层上直接施工。

5、防水层材料用量：底涂层用量约 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，中涂层用量约 $1\text{kg}/\text{m}^2$ ，面涂层用量约 $0.7\text{kg}/\text{m}^2$ ；js防水乳胶总用量一般为 $2\text{kg}/\text{m}^2$ ，可根据工程需要自由增减，并可根据工程施工要求附加无纺布或玻璃丝布。三、注意事项：

1、本品与水泥配合作为js复合涂料液料使用可按js防水乳胶：水泥=1：0.5~1的比例配制，如果施工时感觉较稠可适量加水稀释。尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。

2、本品加2~3倍的水稀释搅拌均匀后可直接用于配制聚合物防水砂浆。施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌，确保分散均匀。

3、雨、雪、雾天或已知天气不好及气温在 5°C 以下不能施工。施工间休及施工完毕尽快用清水将工器具冲洗干净。

四、储运与保质期

本品必须密封保存，储运中防止雨淋、曝晒及包装容器破损；储运环境温度 $5\sim 25^\circ\text{C}$ ，保质期12个月。