

1065弹簧钢带 1065进口冷轧弹簧钢带

产品名称	1065弹簧钢带 1065进口冷轧弹簧钢带
公司名称	东莞市淀川钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国 型号:1065 规格:齐全
公司地址	广东省东莞市长安镇宵边新河工业园区
联系电话	0769-83005163 18902696467

产品详情

淀川钢铁供应-SAE1065弹簧钢_ASTM1065是什么材料_SAE1065弹簧钢_ASTM1065弹簧钢价格_SAE1065弹簧钢性能_ASTM1065弹簧钢用途_SAE1065弹簧钢板_ASTM1065弹簧钢成分表_SAE1065弹簧钢带_ASTM1065弹簧钢力学性能_SAE1065弹簧钢密度_ASTM1065弹簧钢硬度_SAE1065弹簧钢厂家直销 ASTM1065弹簧钢优质 供应SAE1065弹簧钢批发 耐磨ASTM1065弹簧钢厂家 厂家直销SAE1065弹簧钢 ASTM1065弹簧钢单价 SAE1065弹簧钢有哪些规格 1065对应牌号 ASTM1065热处理 SAE1065性能 1065用途 ASTM1065钢材 SAE1065硬度 1065密度 ASTM1065化学成分 SAE1065钢板 ASTM1065冷轧板 台湾中钢弹簧钢|进口SAE1065钢带|1065高弹性弹簧钢带

材料：弹簧钢

牌号：SAE1065弹簧钢|ASTM1065弹簧钢

1065弹簧钢特性：

淀川钢铁SAE1065弹簧钢适当热处理或冷作硬化后具有较高强度与弹性。焊接性不好，易形成裂纹

，不宜焊接，可切削性差，冷变形塑性低，淬透性不好，一般采用油淬，大截面件采用水淬油冷，或正火处理。其特点是在相同组态下其疲劳强度可与合金弹簧钢相当。

ASTM1065中高碳弹簧钢。该钢经热处理或冷作硬化后具有较高强度、硬度与弹性，冷变形塑性低，焊接性不好，一般采用油淬，大截面零件采用水淬油冷或正火处理进行硬化。

1065弹簧钢化学成分：

碳(C)0.62 ~ 0.70

锰(Mn)0.50 ~ 0.80

镍(Ni) 0.30

硅(Si)0.17 ~ 0.37

磷(P) 0.035

硫(S) 0.035

铬(Cr) 0.25

铜(Cu) 0.25

1065弹簧钢力学性能：

抗拉强度 b (MPa) 695,

屈服强度 s (MPa) 410,

伸长率 5 (%) 10,

断面收缩率 (%) 30,

硬度HBS:未热处理 255 ;

退火钢 229,试样毛坯尺寸:25mm

1065弹簧钢热处理工艺 :

810 正火,淬火温度780-830 ,

油或水冷却 ; 回火温度400-600 。

1065弹簧钢典型应用举例 :

1065弹簧钢主要用于制造弹簧、弹簧圈、各种垫圈、离合器以及制造一般机械中的轴、轧辊、偏心轴等。

进口高弹性弹簧钢带 淀川制钢弹簧钢品种 : 弹簧钢板、弹簧钢带、弹簧钢线、弹簧钢卷料、弹簧钢丝、锰钢板、锰钢带、锰钢片、耐磨弹簧钢、折弯弹簧钢丝、耐高温弹簧钢、拉伸弹簧钢、高弹力弹簧钢、硬态弹簧钢、弹簧钢状态、全硬弹簧钢、1/2 (半硬) 弹簧钢、全软弹簧钢、弹簧钢带、合金弹簧钢、硬料弹簧钢、高弹性弹簧钢、不锈钢弹簧钢、Si-Mn弹簧钢 日本住友弹簧钢、美国进口弹簧钢、德国撒斯特弹簧钢、进口日本琴钢线、美国芬可乐弹簧钢、日本住友弹簧钢、德国进口弹簧钢、淀川制钢高强度弹簧钢、进口弹簧钢圆棒、淀川制钢弹簧钢带材、弹簧钢板价格、淀川制钢高弹性弹簧钢片、发蓝弹簧钢带、淀川制钢全硬弹簧钢带、日本住友弹簧钢、弹簧钢薄板、弹簧钢板料、不锈钢弹簧钢带、65mn弹簧钢丝、回弹全硬弹簧钢、耐高温弹簧钢、淀川制钢直销弹簧钢卷料、弹簧钢丝生产厂家、汽车弹簧钢片、弹簧钢丝材料、软猛片