

免处理PP油墨 丝印移印油墨 耐酒精PP油墨

产品名称	免处理PP油墨 丝印移印油墨 耐酒精PP油墨
公司名称	新丰也乐化学工业制造有限公司
价格	120.00/KG
规格参数	颜色:白色,黑色,透明光油,其他颜色 型号:YLPP59 印刷方式:移印,丝印
公司地址	广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意城一区C座6楼
联系电话	020-62322408 13432057902

产品详情

【产品信息】

产品名称：免处理PP油墨

常规颜色：红、黄、蓝、黑、青色等。

型号规格：YLPP59

生产厂家：新丰也乐

包装说明：1KG/桶

【产品描述】

免处理PP系列油墨适用于经处理PP片材、未处理PP片材、经处理PE瓶等硬质聚烯烃类，以及金属涂装板等上的印刷。适用于移印、丝印，对聚烯烃类材质的附着性优秀。

【适用材料】

PP料（聚丙烯）、处理过的PE料（聚乙烯）及类似材料和金属涂装板等。

【产品举例】

适用于瓶、罐加工，汽车部件，电子制品配件，电器产品配件，特种行业的产品等。

【使用说明】

- 1、网板：250—350目聚脂丝网印版。
- 2、胶刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮。
- 3、参考用量：3000目网板印刷约为 $35\text{m}^2/\text{kg}$ 。
- 4、选用溶剂：719快干水、718中干水、783慢干水，因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择。
- 5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）。

【干燥条件】

印刷后自然挥发干燥，表干需15-20分钟，实干24小时。

或者60 -80 烘烤20-30分钟

【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装

【注意事项】

- 1、使用该产品进行印刷时，因PP、PE材质的表面张力较大，请先作好测试后再进行印刷。对于PE材料，有可能产生附着力不佳的现象，这时可以加入2%—5%的PP附着力促进剂进行印刷测试，视其效果。
- 2、对于表面张力较小的材料，可先用PP处理水或火焰处理法对底材进行处理后印刷，这样可以提高油墨的附着力。
- 3、该油墨属于慢反应固着型油墨，测试附着力必需在印刷后24小时以上再进行测试。