

硬质合金整形模 粉末冶金

产品名称	硬质合金整形模 粉末冶金
公司名称	自贡天兴硬质合金有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 工艺类型:粉末冶金 作用对象:不锈钢
公司地址	自贡市大安区何市镇蔡家村2组
联系电话	028-62988979 13890040448

产品详情

牌号	原牌号	iso牌号	硬度	密度	抗弯强度	使用指南
t100x	yg6x	k10-k15	91-93	14.8-15	1600	适于应力不大的条件下
t100	yg6	k10-k20	90.5-92	14.8-15	2000	适于应力较大的条件下
t200	yg8	k20-k30	89.5-91	14.6-14.8	2100	适于钢、有色金属及合金
t200c	yg8c	k20-k30	89-90.5	14.6-14.8	2200	粗晶粒, 适于钻凿中硬
t300	yg9	k20-k30	87.5-89	14.3-14.5	2200	耐磨性好, 抗冲击和抗
t300c	yg9c	k20-k30	87.2-88.6	14.4-14.6	2300	粗晶粒合金, 耐磨性好
t400	yg10	k20-k30	87-88.5	14.3-14.6	2300	耐磨性好, 抗冲击和抗
t500	yg11	k30-k40	89-90.2	14.2-14.5	2300	耐磨性好, 适于轧制普
t500c	yg11c	k30-k40	86.5-88	14.2-14.5	2400	粗晶粒合金, 耐磨性好
t600	yg12	k30-k40	86.5-88	14.1-14.4	2400	韧性好, 适于拉制钢管
t700	yg15	k40	87-88.5	13.9-14.2	2400	耐磨性较低, 抗弯强度
t700c	yg15c	k40	85-86.5	13.9-14.2	2450	抗冲击和抗震性非常好
t800	yg20		83-85	13.4-13.6	2700	适于耐磨件、板材类及
t800c	yg20c		82.5-84.5	13.4-13.6	2700	适于标准件、工具等行
tn100	yn6		90.5-92.5	14.8-15.1	1700	耐腐蚀材料, 耐磨性好
tn200	yn7		90-92	14.7-14.9	1800	耐腐蚀材料, 耐磨性好
tn300	yn10		86-88	14.3-14.6	2000	耐腐蚀材料, 耐磨性中
tx35t			93-95	7.9-8.1	1700	轻质合金, 耐磨性特好

专业定制各类硬质合金模具, 硬质合金异形件, 硬质合金耐磨件等, 欢迎来图咨询。

联系人：胡梅

手机：18349950944

本产品的加工定制是是，工艺类型是粉末冶金，作用对象是不锈钢，主要加工设备是冲压，加工设备数量是50，加工能力是强，适用范围是五金工具,日用品,电器,医疗,电子,家电，质量体系是iso9001，模具材质是合金