

A5754铝合金 A5083铝线 A5056铝丝

产品名称	A5754铝合金 A5083铝线 A5056铝丝
公司名称	叶燕妮（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	种类:铝线材 材质:A5754A5083A5056 产地:日本
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 高桥大市场医药流通园12栋9号双燕批发部
联系电话	86 0731 88157239 13667307688

产品详情

种类	铝线材	材质	A5754 A5083 A5056
产地	日本	规格	齐全

5754铝合金 材料名称：5754 标准：gb/t3190-1996

5754铝合金主要特征及应用范围：5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点，是al - mg系合金中的典型合金。在国外，不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业（轿车车门、模具、密封件）、制罐工业所用的主要材料。5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。

5754铝合金化学成分：牌号化学成分

%si硅fe铁cu铜mn锰mg镁cr铬ni镍zn锌备注ti铪zr锆其他al铝备注单个合计57540.400 0.400 0.100 0.500
2.6-3.60.300 —0.200 0.150 —0.050.15 余量—注：mn+cr:0.10-0.6

5754铝合金力学性能：抗拉强度 b (mpa)：165 ~ 265热处理规范：热扎板预留25%~35%的冷加工率，中间退火，冷扎成品厚度，稳定化退火温度140 ~150 ，保温时音1h。热处理工艺：热处理规范：热扎板预留25%~35%的冷加工率，中间退火，冷扎成品厚度，稳定化退火温度140 ~150 ，保温时音1h。热处理规范：热扎板预留25%~35%的冷加工率，中间退火，冷扎成品厚度，稳定化退火温度140 ~150 ，保温时音1h。