

DIWA353钢板DIWA353切割

产品名称	DIWA353钢板DIWA353切割
公司名称	舞阳钢铁有限公司钢板现货部
价格	面议
规格参数	舞钢:DIWA353 钢板:DIWA353
公司地址	河南省平顶山舞钢市钢城花园1单元201
联系电话	0375-8207179 15703751711

产品详情

13MnNiMo5-4钢板别名：13MnNiMo5-4/DIWA353/BHW35

本技术条件适用于厚度范围为10mm ~ 145mm 13MnNiMo54钢板供货技术要求。

13MnNiMo5-4/DIWA353/BHW35

电炉冶炼+炉外精炼+真空脱气的镇静钢，[正火](#)+[回火](#)。

13MnNiMo5-4供货状态

890 ~ 950 正火+620 ~ 680 回火。

尺寸、形状、质量的允许偏差

钢板的尺寸、形状、质量的允许偏差应符合EN10029的规定，厚度偏差应符合B级规定，不平度符合N级规定。

13MnNiMo5-4/DIWA353/BHW35模拟焊后热处理

提供模拟焊后热处理的钢板性能数据，其性能应满足表2的要求，模拟焊后热处理工艺：600 ± 10 ，保温7小时，然后以小于100 /小时速度降到400 后出炉空冷。

钢板表面质量应符合EN10163-2 B2级规定。

钢板表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂。钢板内部不得有分层。如钢板表面存在上述缺陷，允许清除，但清除深度从钢板实际尺寸算起，不得超过厚度公差之半，但应保证最小厚度，清除部位要圆滑过渡。未经需方同意，不允许补焊。

超声波检验13MnNiMo5-4

每张钢板进行100%超声波探伤，超声波探伤按德国SEL072（钢铁供货技术条件072）标准 级检测和验收。

取样数量、取样位置和取样方向（包括交货状态和模拟焊后）

材质：13MnNiMo5-4

产地：舞钢

价格：市场价格变动幅度大，欢迎拨打销售部电话

厚度范围：8-150mm

撰写人：马强