# 安徽合肥工程陶瓷砖勾缝剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 安徽合肥工程陶瓷砖勾缝剂 |
| 公司名称 | 合肥市合好得建筑材料有限公司 |
| 价格 | 750.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:合好得<br>保质期:12个月<br>净重:50KG |
| 公司地址 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园 |
| 联系电话 | 0551-62591618 15212790608 |

# 产品详情

本品是一种专为缝宽4-10mm的瓷砖砖缝设计的勾缝材料，配有多种颜色可供选择，它可保证所嵌缝道无裂纹产生，并具有良好的防渗水性能。 产品性能 1、抗裂性好 2、抗水性佳 3、抗霉菌 4、耐久性强 5、操作简便 适用范围 主要用于填充粘贴的瓷砖、马赛克等形成的砖缝。 基层要求 接缝表面应无油污，灰尘等附着物，接缝表面温度太高或过于干燥时，施工前应轻微润湿接缝处。 拌和及涂装工艺 1、将本品加入净水中，用手工或电动工具搅拌成均匀无结块及气泡的稠浆状,(25kg本品需加水5.5-6.5kg). 2、用橡胶刮刀将勾缝剂沿砖面的对角方向压入缝中，然后把表面多余的勾缝剂刮去，勾缝剂用量视砖缝宽度及深度而定，可按下式估算勾缝剂用量：kg/m2=[（l+w）/（l×w）]×jd×jw×1.7，式中l=砖长，w=砖宽，jd=砖厚，jw=缝宽，10分钟后用微湿的海绵或湿布将瓷砖表面多余的勾缝剂清理干净，然后用圆形嵌刀拉平缝面, 20分钟后用干布擦亮瓷砖表面。 注意事项 1、施工温度5°C-35°C，勾缝操作过程和其后24小时应避免烈日暴晒或雨淋，以防发生泛白现象。 2、地砖勾缝后24小时内避免在地砖上行走。多孔性砖应事先涂刷保护剂进行处理，避免勾缝颜色渗入瓷砖。 3、本品不适用于10mm以上砖缝的勾缝，不适用于膨胀缝和有化学腐蚀的场合。 4、本品含碱成份，使用时请注意保护皮肤和眼睛。 储存及包装 置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存12个月；包装50公斤。