

# 环氧磷酸锌防锈漆

产品名称	环氧磷酸锌防锈漆
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

## 产品详情

产品说明：

由环氧树脂、磷酸锌、防锈添加剂、助剂、溶剂等组成漆料，由聚酰胺作固化剂。分甲、乙双组份包装。该涂料具有较高的封闭性、防蚀性良好，可与多种面漆配套。

设计用途：

作为防蚀漆，适用于船舶、桥梁、煤气柜等各种钢结构、混凝土。

物理参数：

颜色	灰色、绿色、铁红色、黄色
光泽	半光
理论涂布率	200g/m <sup>2</sup> , 6.67m <sup>2</sup> /L (以75 μm干膜计, 不含

比重	约1.33	
干燥时间	23±2 : 表干 4h , 实干 24h	
完全固化	23±2 : 7d	
闪点	23	
贮存期	12个月	

施工说明			
混合配比：甲组份（漆料）：乙组份（固化剂）=6：1			
熟化时间：25 : 0.5~1h			
适用期：25 : 8h			
施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂			
稀释剂：X-7环氧涂料稀释剂			

项目	高压无气喷涂	有气喷涂	手工刷涂、
最大稀释剂	5%	10%	3%

喷孔	0.4 ~ 0.5mm	2.0~3.0mm	—	
喷出压力	15 ~ 30MPa	0.3~0.5MPa	—	
工具清洗	X-7 环氧涂料稀释剂			
漆膜厚度	湿膜 : 150 μm , 干膜 : 75 μm			

涂装间隔 :				
底材温度	5	20	30	
最短	24h	16h	8h	
最长	三个月			