

水性无机富锌涂料

产品名称	水性无机富锌涂料
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

产品详情

产品说明：以水为溶剂，由锌粉、硅酸盐和特种添加剂等组成的双组份涂料，是一种长效防锈涂料，它在钢铁表面兼有三种防锈性能，即阴极保护、形成钝化膜及覆盖作用，因此防锈性能强。设计用途：广泛应用于石油管道、机车车辆、船舶工业、石油钻井平台、桥梁、铁塔、地下工程、水下工程。物理参数：

~~干燥速率~~ ~~漆膜厚度~~ ~~贮存期~~ ~~保质期~~ ~~24h~~

施工说明混合配比：甲组份（固料）：乙组份（液料）=73：27熟化时间：23±2：0.5h适用期：23±2：8h施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂稀释剂：用脱离子水及清水稀释

~~稀释剂~~ ~~高压无气喷涂~~ ~~干膜~~ ~~50μm~~ ~~有气喷涂~~ ~~手工刷涂~~ ~~辊涂~~

涂装间隔：

~~基材温度~~ ~~无限制~~ ~~20~~ ~~30~~

表面处理：被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30~70μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准St3级，粗糙度达30~70微米。施工条件：环境温度：2~40；相对温度：25%~75%；底材温度须高于露点以上3。后道配套涂料：环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、酚醛树脂涂料。包装规格：甲组份10升容器装25公斤，乙组份10升容器装9.25公斤。备注：本涂料应存放在阴凉干燥处，以防固料受潮和液料变质。涂装前先将称好的液料倒入调漆皿中，再逐步加入固料，加搅拌边加，等固料加完后再搅拌15~20分钟，直到全部搅匀方可涂覆。涂覆过程中也要经常搅拌防止锌粉沉底，造成固、液体比例失调影响漆膜质量。视要求的涂层厚度加入专用稀释剂，稀释剂的量以不大于5%（油漆重量计）为宜。钢铁表面在涂装本涂料后两天内防止雨淋，完全固化方能投入使用。若需涂装下道涂料时，必须等本涂料完全固化后，再涂装下道涂料，涂装前要清除表面的锌盐，以免影响层间附着力。

附注：上述的干湿膜厚度都是指高压无气喷涂时的指标；本说明有关数据是在实验室取得，实际产品可能与之略有不同；以上数据如有改变，以本公司最新说明书为准，恕不另得通知。