

# OM涂料在烟囱内壁防腐施工工艺上的要求

产品名称	OM涂料在烟囱内壁防腐施工工艺上的要求
公司名称	江苏天星高空建安防腐工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区东进路东进国际装饰城A幢401室
联系电话	0515-88232039 13921801977

## 产品详情

采用OM涂料做 烟囱内壁防腐，施工方案需在施工开始前单独提供，经业主及材料提供方共同认可并接受以上两方对施工全过程的监督。监督方法通常为在升降平台上安装2台可360度旋转的摄像头，监视器可以设在现场的工棚内。

施工工艺如下：

基体表面清理、刷OM界面剂、刮涂OM型腻子及伸缩缝弹性硅橡胶填充、刷OM-4底料两道、刷OM-5面料两道、自检验收、涂层交工验收（总计厚度>1.6mm）。

OM涂料在烟囱内壁防腐施工工艺上的要求

序号	防腐工序	技术要求	工艺要求
		清洁无灰尘	表面要求要洁净、干燥（在20mm深度内的含水率

1	前处理	水冲洗	无油、干燥、平整	6%)、无油、不得出现开裂、起砂、脱壳、蜂窝麻	
2	工 艺 方 案	环氧胶泥修补	平整		
		界面剂	一道	均匀无遗漏，无流挂痕迹	
		滚涂OM腻子	厚度0.8mm 以上	平整度每0.5m <sup>2</sup> ≤5mm	
		喷OM-4涂料底涂	厚度0.3mm 以上	(1)配料准确，搅拌均匀 (2)涂膜无流挂 (3)防腐过程中用湿膜测厚仪梳规进行厚度控制 (4)涂层表面无针孔	
		喷OM-4涂料一道	厚度0.3mm 以上	(1)配料准确.搅拌均匀 (2)涂膜无流挂 (3)防腐过程中用湿膜测厚仪梳规进行厚度控制 (4)涂层表面无针孔	
		喷OM-5涂料面涂	厚度0.5mm 以上	(1)配料准确，搅拌均匀 (2)涂膜无流挂 (3)防腐过程中用湿膜测厚仪梳规进行厚度控制 (4)涂层表面无针孔	