

# PRIMER605硅胶尼龙热硫化粘接剂

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PRIMER605硅胶尼龙热硫化粘接剂       |
| 公司名称 | 深圳市超群利泰胶黏剂制品有限公司          |
| 价格   | 1.00/千克                   |
| 规格参数 | 品牌:超群利泰<br>型号:PRIME605    |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区盛平社区松子岭五巷5-1号东   |
| 联系电话 | 0755-89569409 13312972625 |

## 产品详情

深圳市超群利泰胶黏剂有限公司

硅胶与尼龙热硫化胶粘剂

( PRIMER 605 )

605

为硅胶与尼龙热硫化胶粘剂，采用进口原料，特殊工艺，适合于硅胶与尼龙热硫化粘合，具有粘合强度大，粘合后的部件耐油性，耐老化、耐高温性能好。

产品优点： 单组分、粘接强度大，可与进口底涂相比。

最高耐温可达220 、耐油、耐老化。

技术指标： 外观 浅黄色透明液体

固含量 20 ± 2%

粘度 50~100@25

： 用甲苯、三氯乙将尼龙进行除油、除尘等工作。

晾干后再用胶刷将胶涂布于基材上，注意刷涂均匀，然后室温

放置20min，室温较低时适当延长放置时间，期间注意防尘，

防潮。 贴上胶料，进入烘箱或者成型机硫化，

最佳 成型温度150 x40min或者 180 x15min

成品可进行二段硫化，二段硫化温度以不高于200 为宜

注意事项： 含可燃溶剂，应远离火源。

存储于通风阴凉处，存储温度25 。

存储时间不超过12个月。

使用过程中保存通风，避免接触皮肤。

以上数据为准确信息，但因使用环境，工艺条件等我们建议客户使用之前进行细致的试验。

包装规格： 1KG/瓶